


# MAXOLOID SCHWARZ MATT

4.225.9238

## SYNTHETISCHER 2K-NITROKOMBILACK

Maxoloid ist ein schnelltrocknender synthetischer Nitrokombilack.  
In Verbindung mit seinem Härter kann er direkt auf Blech aufgetragen werden.



## UNTERGRUND

Entfettetes, zunderfreies Blech.

## VORBEREITUNG

Den Untergrund sorgfältig reinigen

	VOLUMEN
MAXOLOID SCHWARZ MATT	1000
HÄRTER	1000
VISKOSITÄT - DIN4, 20°C	15"
POT LIFE	24 h.



## HÄRTER

4.955.2079

Besonders für Maxoloid schwarz matt

### Wichtig:

Es empfiehlt sich, Maxoloid schwarz matt nicht bei Fabrikaten zu verwenden, die der Witterung ausgesetzt werden. Bei Auftragen über einer Rostschutzgrundierung wird es empfohlen nicht den spezifischen Härter zu verwenden, sondern den Lack ist mit Nitro-Verdünnung 1.921.3205 zu mischen

## VERARBEITUNG

Ausrüstung

Spritzdüse

Spritzdruck in Bar

Anzahl der Spritzgänge

Empfohlene Schichtstärke


*Konventionell*

mm 1.4-1.6

3-4

2-3

30-40 Mikron



## TROCKNUNG

LUFTTROCKNUNG (je nach Stärke und Raumtemperatur)

Abdunstzeit zwischen den Gängen


5-10 Minuten

staubfest

5-10 Minuten

Durchtrocknung

12-16 Std.



## TECHNISCHE DATEN

Gewinde 0.750 l. 3 l. 20 l.

Lagerung kühl und trocken, fern von Wärmequellen aufbewahren

Theoretische Ergiebigkeit 5.7 m<sup>2</sup>/l Fertig-Mischung, Stärke 30 Mikron



## HYGIENE-UND SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Das Produkt ist ausschließlich für den professionellen Gebrauch bestimmt.

Siehe Sicherheitsdateblatt Nr. 381-4.