

MAXOLOID FELGENSILBER

4.271.0690

EINKOMPONENTEN NITRO FERTIGLACK

Maxoloid Felgensilber ist ein 1K Nitrolack mit Alchidharzen, welche eine optimale Deckkraft verleiht und sehr schnell trocknet.
Dieses Produkt wurde speziell für die Wiederherstellung von Felgen.

UNTERGRUND

Nitro und Polyurethan Untergründe
Nitro-Altackierungen

VORBEREITUNG

Mit feinem Schleifpapier schleifen und mit Silikonentferner reinigen.

	VOLUMEN
FELGENSILBER	1000
VERDÜNNER	800-900
VISKOSITÄT - DIN4, 20°C	19-22"
POT LIFE	unbegrenzt



VERDÜNNER



1.921.3205 Nitro
1.921.1205 Nitro aromatenfrei

VERARBEITUNG

Ausrüstung
Spritzdüse
Spritzdruck in bar
Anzahl Spritzgänge
Empfohlene Schichtstärke

Tradizionell
1.4-1.6 mm
3-4
2
15-25 Mikron





TROCKNUNG

LUFTTROCKNUNG (je nach Schichtstärke und Raumtemperatur)

Abdunstzeit zwischen den Spritzgängen

Staubtrocken

Griffest

Durchtrocknung

5 Minuten

5-10 Minuten

20-40 Minuten

6-8 Std.



TECHNISCHE DATEN

Gebindegrösse

0,75 l und 3 l

Lagerung

kühl und trocken, fern von Wärmequellen aufbewahren

Theor. Ergiebigkeit

9.4 m²/l Fertigmischung, Schichtstärke 40 Mikron



HYGIENE- UND SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Das Produkt ist ausschliesslich für den professionellen Gebrauch bestimmt.

Siehe Sicherheitsmerkblatt Nr. 381.