

SCHNELLTROCKNENDER DECKLACK

Serie 146

1K-SYNTHETISCHER DECKLACK

Der Decklack Serie 146 ist ein synthetischer Lack, der sehr schnell trocknet, gut haftet und mit hohem Glanzgrad.

UNTERGRUND

Nitro-, synthetische, ASI-Rostschutzgrundierung.
Neophos.
Zunderfreies Belch, entfettet, geschliffen, phosphatiert.

VORBEREITUNG

Den Untergrund sorgfältig reinigen.
Sollte Zunder vorhanden sein, so ist der Untergrund zu schleifen oder sandzustrahlen.

	VOLUMEN
SCHNELLTROCKNENDER DECKLACK S. 146	1000
VERDÜNNER	200-400
VISKOSITÄT - DIN4, 20°C	18-22"
POT LIFE	unbegrenzt





VERDÜNNER

1.921.3205	Nitro-Verdünner
1.921.1205	Nitro-Verdünner ohne Aromate
1.911.1226	1K Verdünnung normal
1.911.1023	1K Verdünnung lang

VERARBEITUNG

Ausrüstung	<i>Konventionell</i>	<i>Airless</i>
Spritzdüse	mm 1.4-1.6	Inches 0.09-0.11
Spritzdruck in Bar	3-4	120-140
Anzahl der Spritzgänge		2
Empfohlene Schichtstärke		35-40 Mikron





TROCKNUNG

LUFTTROCKNUNG (je nach Stärke und Raumtemperatur)

Abdunstzeit zwischen den Gängen

staubfest

griffest

Durchtrocknung

5-10 Minuten

10-15 Minuten


3-4 Std.

2-3 Tage



ÜBERLACKIERUNG

Der synthetische Decklack S.146 kann binnen 4-6 Std. oder nach vollkommener Durchhärtung (15-20 Tagen, nach vorangehender Reinigung) überlackiert werden. Zur Erreichung einer vollständigen Überlackierbarkeit ist es notwendig, den Decklack mit 10% Härter 1.959.3510-1.959.3222 zu mischen



TECHNISCHE DATEN

Gebinde

5 kg. 20 kg.

Lagerung

kühl und trocken, fern von Wärmequellen aufbewahren

Theoretische Ergiebigkeit

7.5-8.5 m²/l Fertig-Mischung, Stärke 40 Mikron



HYGIENE-UND SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Das Produkt ist ausschließlich für den professionellen Gebrauch bestimmt. Siehe Sicherheitsdatenblatt Nr. 346.