

SOFT PLUS

1.834.1800- 1.834.1900

POLYESTERSPACHTEL

Soft Plus ist ein hochwertiger Polyesterspachtel, der durch seine weiche Verarbeitung ein einfaches Auftragen mit dem Spachtel ermöglicht und durch seine schnelle Trocknung überzeugt.

Soft Plus läßt sich leicht formen, tropft nicht von dem Spachtel und läßt sich gut schleifen. Dank seiner feinkörnigen und ausgewogenen Struktur hinterläßt er keine Löcher und eignet sowohl für die Reparatur kleiner Unregelmäßigkeiten als auch großer Flächen.

UNTERGRUND

Rohblech, entfettet und geschliffen

Harzglas, Gelcoat, geschliffen

Gut erhaltene Altlackierungen, geschliffen (thermoplastische ausgenommen)

Wichtig:

Nicht auf Ecophos, thermoplastische oder lösungsmittlempfindliche Lacke auftragen.
Auf diesen Lacken ist der Spachtel innerhalb der Durchschliffstellen der umliegenden Lackierungen zu begrenzen.

VORBEREITUNG

Oberfläche mit (möglichst warmen) Wasser und Reiniger säubern. Alte Lackierungen mit Schleifpapier P60 schleifen. Mit Siliconentferner 3500 reinigen.


	GEWICHT
SOFTPLUS	1000
HÄRTER	20
POT LIFE	4 - 7 Min.


Wichtig:

Im Winter muß für eine bessere Trocknung das Katalyse-Verhältnis auf 3% erhöht werden.
Den Härter gut mischen, bis die charakteristische rote Farbe verschwindet.
Härter nicht übermäßig anwenden, um eine Durchblutung im Decklack zu vermeiden.

HÄRTER

HÄRTER 2303 Tube zu 30 und 45 g je Flachdose
 2400 Tube zu 45 g je Kartusche





VERARBEITUNG

Ein oder mehrere Gänge
Empfohlene Schichtstärke
Maximale Schichtstärke

200-800 Mikron
1000 Mikron



TROCKNUNG

LUFTTROCKNUNG

Abdunstzeit zwischen den Gängen
Trockenschleifbar

bei 10°C
10 Min.
nach 25 Min.

bei 20°C
8 Min.
nach 15 Min.

INFRAROTTROCKNUNG

Mittelwellen
Kurzwellen

10 Minuten
5 Minuten



SCHLEIFEN

TROCKENSCHLEIFEN

Bei Anwendung für Beilackierungen mit MS FILLER 4:1:

Erster Gang
Zweiter Gang
Umliegende Fläche

P 80
P 120 + P 220
P 320 - 400

ÜBERLACKIERBARE GRUNDIERUNGEN

Alle Grundierungen der Reihe MaxMeyer Car Refinish.



TECHNISCHE DATEN

Gebinde

Flachdose zu 1 kg Art. Nr. 1.834.1800 (einschließlich Härter)
Flachdose zu 1,5 kg Art. Nr. 1.834.1800 (einschließlich Härter)
Kartusche zu 1,5 kg Art. Nr. 1.834.1900 (einschließlich Härter)

Lagerung

kühl und trocken, fern von Wärmequellen



HYGIENE- UND SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Das Produkt ist ausschliesslich für den professionellen Gebrauch bestimmt.
Siehe Produkte Sicherheitsdatenblatt.