


SUPERLACK MS

1.360.0440

2K-ACRYL-KLARLACK MS 2:1

Superlack MS ist ein 2K-Acryl-Klarlack MS mit optimalen Glanzeigenschaften, höchster Widerstandsfähigkeit und langer Lebensdauer.

Superlack MS ist vor allem für Teil- und Ganzlackierungen geeignet.



UNTERGRUND

MAXICAR HS - AQUAMAX BASECOAT

VORBEREITUNG

Den Basislack Maxicar HS und den Basislack AquaMax 20-30 Minuten ablüften lassen, bis die Oberfläche vollständig matt ist.

Mit dem Staubbindetuch abwischen und den Klarlack auflegen.



	VOLUMEN
SUPERLACK MS	1000
HÄRTER	500
VERDÜNNER	0-100
VISCOSITÄT - DIN4, 20°C	16-17"
POT LIFE	2 h.




HÄRTER - VERDÜNNER

HÄRTER	9000 Super Rapid	Ausbesserungen unter 25°C
HÄRTER	8000 Extra Rapid	Teillackierungen unter 25°C oder für Ausbesserungen über 25°C
HÄRTER	6000 Kurz	Teillackierungen über 25°C
HÄRTER	4000 Lang	Teil- und Ganzlackierungen über 25°C
VERDÜNNER	4305 Kurz	Ausbesserungen bei allen Temperaturen
VERDÜNNER	4310 Normal	Teillack. immer, Ganzlack. unter 25°
VERDÜNNER	4320 Lang	Ganzlackierungen über 25°C
VERDÜNNER	4330 Extra Lang	Ganzlackierungen über 35°C
VERDÜNNER	5405	Für Aussprizarbeiten

ADDITIVE

Weichmacher-Zusatz	AD1208	10-30 %	414
Antisilikon-Zusatz	2341	0.5-2%	411
Struktur-Zusatz	T400-T401	von 30 bis 50%	420
Mattpaste	MAT3	100% (Gloss 50=halbglänzend)	406

SIEHE TECHN. MERKBLATT



VERARBEITUNG



Arbeitsgeräte		<i>Traditionell</i>	<i>HVLP</i>
Fließbecherpistole	Düse	1.3-1.4 mm	1.2-1.5 mm
	Druck an der Pistole, bar	3-4,0	0.3-0.7
Saugbecherpistole	Düse	1.4-1.6 mm	1.2-1.3 mm
	Druck an der Pistole, bar	3.5-4	0.3-0.7
Spritzgänge			2
Empfohlene Schichtstärke			50 Mikron

Wichtig:

Bei Ganzlackierungen mit dem empfohlenen Höchstdruck arbeiten und während des ersten Spritzganges den Durchfluß drosseln. Beim zweiten Spritzgang normal arbeiten.



TROCKNUNG

LUFTTROCKNUNG

Abdunstzeit zwischen den Spritzgängen 10 Minuten
Staubtrocken 10 Minuten

Montage nach 24 Stunden

OFENTROCKNUNG

20-30 Min. bei 60°C

Ablüßzeit vor der Trocknung im Ofen/mit Infrarotstrahlung

5-7 Minuten

MIT INFRAROTSTRAHLUNG

Mittellewellen

20 Minuten

Kurzwellen

15 Minuten



DECKLACKE

Sich vor der Ausführung einer Beispritzlackierung immer vergewissern, daß der Superlack MS gut durchgetrocknet ist. Vor dem Lackieren immer mit Scotch Brite aufrauen.



TECHNISCHE DATEN

Gebinde	1 und 5 l
Lagerung	kühl und trocken, fern von Wärmequellen
Ther. Ergiebigkeit	7.4 qm/l gebrauchsfertige Mischung, Schicht 50 Mikron



HYGIENE- UND SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Das Produkt ist ausschliesslich für den professionellen Gebrauch bestimmt. Siehe Produkte Sicherheitsdatenblatt.