


HP MULTIGREY FILLER 1.841.8700 - 8900

2K ACRYL-FÜLLER HOHE PRODUKTIVITÄT HELL GRAU (8700) - DUNKEL GRAU (8900)



HP Multigrey Filler ist ein 2K Acryl-Füller mit sehr schnellen Trocknungseigenschaften welche die Steigerung der Produktivität in den Carrossereien ermöglicht. Dank der guten Füllkraft und seinem excellentem Verlauf, lässt sich der HP Filler sehr gut schleifen und garantiert somit eine Absorbtionsfreie Decklackierung.

Durch das Mischen der Versionen hell Grau und dunkel Grau können für jeden Decklackfarbton passende Untergrundfarben kreiert werden, speziell für Mehrschichtlackierungen bedeutet dies eine Einsparung an Lackmaterial und Arbeitszeit.

HP Multigrey Filler reduziert die Durchtrocknungszeiten mit jedem Trocknungssystem (Lufttrocknung, Ofentrocknung oder IR-Trocknung) sowie in jedem Applikationsprozess Die Kombination von **HP Multigrey Filler**, **HP Primer Aerosol** und **HP Clear**, bilden ein anwendbares System, welches die Produktivität in der Carrosserie zu steigern vermag. Geeignet zur Ausführung von Bei.-Teil.- und Totallackierungen.

UNTERGRUND

Entfettetes und geschliffenes blankes Blech (nur für kleine Reparaturen).

Polyesterspachel, Galfaser und Gel-coat, mit P 280-320 geschliffen.

Altackierungen in gutem Zustand, geschliffen.

Wichtig:

Sich bei lösemittelempfindlichen Altackierungen vergewissern, dass keine Risse vorhanden sind. Immer das ganze Teil behandeln. HP Multigrey Filler ist nicht zur Isolierung von Thermoplastischen- oder gefährdeten Lackierungen geeignet, sondern schafft eine einheitliche Unterlage für unterschiedlich absorbierende

VORBEREITUNG

Die Fläche mit (möglichst warmem) Wasser und Reinigungsmittel säubern.

Altackierungen mit P280-320 schleifen. Mit Silikonentferner 3500 oder Aquamax Pre-cleaner abwaschen. 1-2 Spritzgänge Ecophos garantieren maximale Festigkeit auf blankem Blech.



	HOCH FÜLLEND		FÜLLEND		ISOLIERER	
	VOL.	PESO	VOL.	PESO	VOL.	PESO
HP MULTIGREY FILLER	1000	1000	1000	1000	1000	1000
HÄRTER	250	160	250	160	250	160
VERDÜNNER	0	0	100-150	60-90	200-250	120-150
VISCOSITÄT-DIN4, 20°C	65-70"		22-28"		16-18"	
POT LIFE	30'		45-60'		60-75'	




Wichtig:

Ein eventueller Weichmacher-Zusatz AD1208: 10-30%. Wie angegeben mit Härter vernetzen. Siehe Technisches Merkblatt Nr. 414

HÄRTER - VERDÜNNER

HÄRTER	6000 Kurz	Bei.-& Teillackierung über 25°C, Totale immer Teillackierungen unter 25°C
	8000 Extra kurz	
VERDÜNNER	9000 Super rapido	Beilackierungen über 25°C
	4305 Rapido	Beilackierungen unter 25°C für Beilackierungen
	4310 Normale	Teillackierungen immer, Ganzlack. unter 25°C
	4320 Lento	Ganzlackierungen über 25°C



VERARBEITUNG

AUFBAU	HOCH FÜLLEND		FÜLLEND		ISOLIERER	
Arbeitsgeräte	Traditionell	HVLP	Traditionell	HVLP	Traditionell	HVLP
Fliebsbecherpistole, Düse mm	1.7-1.9	1.7-1.9	1.6-1.8	1.6-1.8	1.3-1.4	1.2-1.3
Druck an der Pistole, bar	2-3	0.5-0.7	2-3	0.5-0.7	2-3	0.5-0.7
Anzahl Spritzgänge	3		2		2	
Empfohlene Schichtstärke	150-200 Mikron		100 Mikron		40-50 Mikron	
Max. Schichtstärke	300 Mikron		200 Mikron		80-100 Mikron	



TROCKNUNG

LUFTTROCKNUNG

Abdunstzeit zwischen den Spritzgängen	3-5 Minuten
Schleifbar (bei 100 Mikron, 20°C)	nach 2 - 3 Stunden
Schleifbar (über 100 Mikron)	nach 4- 6 Stunden
Abdunstzeit vor Auftragen des Lackes	20 Minuten -12 Stunden max.
IM OFEN - MIT INFRAROTSTRAHLUNG	
Ablüftzeit vor dem Trocknen	3-5 Minuten
Ofentrocknung	20 min 60°C
Trocknung mit IR	mittlere Wellen 12 minuten kurze Wellen 8 minuten



Importante:

HP Multigrey Filler vor dem Schleifen gut durchtrocknen lassen, damit der Lack nicht einfällt. Beim Lackaufbau ohne Zwischenschliff (Nass-Nass), wird empfohlen den HP Multigrey Filler mindestens 10' a 40° C. forciert zu trocknen, abkühlen lassen um den Decklack auftragen.

ÜBERLACKIERUNG

Bis 12 Stunden nach dem Auftragen ohne Zwischenschliff möglich (Nass in Nass System).



SCHLEIFEN

TROCKEN	P320 - 400 + Scotch Brite Fine
NASS	P800

DECKLACKE

MAXICAR HS, DURALIT CAR, PREMIUM UHS DURALIT, BILUX, AQUAMAX BASECOAT.



TECHNISCHE DATEN

Gebinde	3 l
Lagerung	kühl und trocken, fern von Wärmequellen
Theor. Ergiebigkeit	4,1 mq/l gebrauchsfertige Mischung, Schicht 100 Mikron



HYGIENE- UND SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Das Produkt ist ausschliesslich für den professionellen Gebrauch bestimmt. Siehe Produkte Sicherheitsdatenblatt.