

STRUKTUR-ZUSATZ

1.975.5400/5401

FEINKÖRNIG (T400) - GROBKÖRNIG (T401)

Der **Strukturzusatz** zu den Lacken Maxicar HS, UHS Duralit, Duralit Car, Duralit ABF und zu den Klarlacken Maxiclear HS New und Extralack MS erzeugt Decklacke mit matter Strukturwirkung.

MISCHUNG NACH VOLUMEN

		Lack	Härter	Struktur zusatz	Verdünner
BILUX	cc	1000	-	150-300	1000-1300
DURALIT CAR	cc	1000	500	300-500	300-450
PREMIUM UHS DURALIT	cc	1000	500	300-500	300-450
DURALIT ABF Här. 3222	cc	1000	1000	300-500	100-300
DURALIT ABF Här. 3266	cc	1000	500	300-500	400-700
MAXICAR HS	cc	1000	-	300-500	1000-1200



VERARBEITUNG

Mit einer Füllerpistole verarbeiten (Düse 1.6-1.8 mm).

Zu allen weiteren Anwendungsfragen (Spritzgänge, Druck, usw.) siehe die Technischen Merkblätter.

Der angegebene Härteranteil bezieht sich nur auf die Grundkomponente (Lack oder Klarlack), und nicht auf den Strukturzusatz.

Bei Zweischichtlackierungen kann der Strukturzusatz beliebig dem Basislack (MAXICAR HS) oder dem Klarlack (MAXICLEAR HS NEW, EXTRALACK MS, MAXILACK, HS CLEAR 420, HP CLEAR) zugesetzt werden. Er darf aber nicht beiden zugesetzt werden. Der Strukturzusatz verringert die Deckkraft und führt zu einer leichten Farbveränderung.



TECHNISCHE DATEN

Gebinde 1l
Lagerung kühl und trocken, fern von Wärmequellen.



HYGIENE- UND SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Das Produkt ist ausschliesslich für den professionellen Gebrauch bestimmt. Siehe Sicherheitsdatenblatt Nr. 411.

