

# HP AEROSOL PRIMER

# 1.880.2000

## ΑΣΤΑΡΙ 1 ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΕ ΣΠΡΕΥ ΧΩΡΙΣ ΧΡΩΜΙΚΑ - ΓΚΡΙ

Το **HP Aerosol Primer** είναι ένα αστάρι πρόσφυσης ενός συστατικού χωρίς χρωμικά. Το HP Primer έχει αντισκωριακές ιδιότητες και εγγυάται μία τέλεια πρόσφυση σε γυμνή λαμαρίνα. Χρησιμοποιείται είτε πριν την εφαρμογή του υποστρώματος είτε πάνω σε σημεία που έχουν τριφτεί μέχρι τη γυμνή λαμαρίνα. Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να περάσετε απ' ευθείας την τελική βαφή.

## ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Γυμνή λαμαρίνα και ψευδαργυρωμένη, απολιπασμένη και τριμμένη  
Εργοστασιακές βαφές τριμμένες (P360-400 ή Scotch Brite Λεπτό)  
Πολυεστερικοί στόκοι Softplus και Global Zinc, τριμμένοι με P360-400  
Παλιές βαφές σε καλή κατάσταση, τριμμένες (εκτός από τις θερμοπλαστικές)

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ


Καθαρίστε την επιφάνεια με νερό (προτιμότερο ζεστό) και καθαριστικό. Τρίψτε τις παλιές βαφές με γυαλόρχαρτο P320-360. Καθαρίστε με το αντισιλικονούχο υγρό καθαρισμού 3500 ή με το Aquamax Precleaner.

Ανακινήστε καλά το σπρέυ για να γίνει ομογενές το περιεχόμενο

Προϊόν έτοιμο προς χρήση

### Σημαντικό :

Δεν συνιστάται η χρήση του HP Aerosol Primer πάνω από θερμοπλαστικές βαφές ή ευαίσθητες στους διαλύτες.



## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Με το χέρι, σε απόσταση 15-20 cm από την επιφάνεια

Αριθμός χειρών

Συνιστώμενο πάχος φιλμ


Μέγιστο πάχος φιλμ

1-2

10-20 μικρά

30 μικρά





## ΣΤΕΓΝΩΜΑ

ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ

Αναμονή ανάμεσα στα χέρια

Εφαρμογή της βαφής ή του υποστρώματος χωρίς τρίψιμο

Ξηρό και υγρό τρίψιμο στους 20°C

ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ / ΣΕ ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

δεν είναι απαραίτητη

μετά από 10-15 λεπτά

μετά από 30 λεπτά

δεν συνιστάται

## ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ

Είναι δυνατή μετά από 10-15 λεπτά από την εφαρμογή χωρίς τρίψιμο μέχρι μαξιμουμ 12 ώρες



## ΤΡΙΨΙΜΟ

Δεν χρειάζεται τρίψιμο. Αλλά για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείματα:

ΣΤΕΓΝΑ

P400-600

ΥΓΡΑ

P800-1000

## ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Όλα τα υποστρώματα και οι βαφές της σειράς MaxMeyer Car Refinish: Aquamax HS Filler, Top Filler, MS Filler, BlitzSealer New, TintFiller, ClearSealer 540, UHS Filler 250, Maxifull εκτός του Plastomax), HP Multigrey Filler. DURALIT CAR, PREMIUM UHS DURALIT, MAXICAR HS (μόνο για μικρές επιφάνειες), AQUAMAX BASECOAT.



## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Συσκευασία

σπρέυ των 400 ml.

Αποθήκευση

σε δροσερό και στεγνό χώρο μακριά από πηγές θερμότητας



## ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προϊόν μόνο για επαγγελματική χρήση

Συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλείας του προϊόντος MSDS.