


ECOPHOS 2:1

1.815.6020

ΑΣΤΑΡΙ 2:1 ΧΩΡΙΣ ΧΡΩΜΙΚΑ ΑΛΑΤΑ - ΓΚΡΙ

Το **Ecophos** είναι αστάρι δύο συστατικών χωρίς χρωμικά άλατα.
Το **Ecophos** εγγυάται τέλεια πρόσφυση σε γυμνή λαμαρίνα και άριστη αντιδιαβρωτική προστασία.



ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Απλή και γαλβανισμένη λαμαρίνα, καθαρισμένη και τριμμένη.
Βαφές τριμμένες(P360-400 ή ψιλό Scotch Brite).
Πολυεστερικοί στόκοι Soft94 και Zinc94, τριμμένοι με P360-400.
Παλαιές βαφές σε καλή κατάσταση τριμμένες (εκτός θερμοπλαστικές βαφές).

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Τρίβουμε ξηρά με γυαλόχαρτο P320-360. Πλένουμε με υγρό καθαρισμού 3500.

	ΟΓΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ
ECOPHOS	1000	1000
ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ	500	400
ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ	300-400	200-300
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ DIN4 20°C	14-17"	
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ	96	ώρες




Σημαντικό:

Αποφεύγουμε την χρήση του Ecophos πάνω σε θερμοπλαστικές βαφές ή βαφές ευαίσθητες στους διαλύτες.

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ-ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ	4305 Ecophos Hard
ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ	4305 Γρήγορο 1205 Νίτρου χωρίς αρωματικά 1535 Νιτροακρυλικό



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πιστόλι

Συμβατό

LVLP ή
αποδοτικότητα
μεταφοράς

Μπεκ άνω δοχείο

mm 1.6-1.8

1.6-1.8

Πίεση πιστολιού (bar)

2-3

0.3-0.7

Χέρια εφαρμογής

1-2

Συνιστόμενο πάχος φιλμ

10-20 micron

Μέγιστο πάχος φιλμ

30 micron



ΣΤΕΓΝΩΜΑ

ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ

Διάλειμμα μεταξύ χεριών εφαρμογής

5 λεπτά

Ξηρά τριβή

έπειτα από 30 λεπτά

Υγρή τριβή

δεν ενδείκνυται

Εφαρμογή υποστρώματος

έπειτα από 15-30 λεπτά

Μέγιστος χρόνος ξήρανσης

96 ώρες

ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ

δεν ενδείκνυται



ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ

Είναι δυνατή μετά από 96 ώρες από την εφαρμογή και χωρίς τρίψιμο.



ΤΡΙΨΙΜΟ

ΣΤΕΓΝΑ

P400 + Ψιλό Scotch Brite

ΥΓΡΗ

Δεν ενδείκνυται

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Δέχεται όλα τα υποστρώματα της σειράς MaxMeyer Car Refinish: AquaMax HS Filler, TopFiller, MS Filler, BlitzSealer New, TintFiller, ClearSealer 540, UHS Filler 250, Maxifull, (εκτός Plastomax), HP Multigrey Filler, Duralit Car, Premium UHS Duralit, MaxiCar HS (μόνο για μικρές επιφάνειες).



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Συσκευασία

1 και 4 λίτρα

Αποθήκευση

σε δροσερό και στεγνό χώρο μακριά από πηγές θερμότητας

Θεωρητική καλυπτικότητα

11 m²/l έτοιμου προϊόντος για πάχος φιλμ 25 micron



ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προϊόν αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση.

Συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλείας του προϊόντος MSDS.