

1K PLASTIPRIMER

1.823.1500

1K PLASTIPRIMER Aerosol

1.880.1600

PRIMER ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

Το **1K Plastiprimer** είναι ένα αστάρι για πλαστικά για όλες τις χρήσεις. Αυτό το διαφανές προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ένα αστάρι πρόσφυσης για την βαφή όλων των πλαστικών τμημάτων του αυτοκινήτου, τα οποία δεν έχουν αstarωθεί από τη βιομηχανία παραγωγής τους.

Το **1K Plastiprimer Aerosol** είναι ένα universal primer ενός συστατικού για χρήση σε πλαστικά υλικά τα οποία βρίσκονται σε πρακτικό δοχείο σπρέυ.

Συνεπώς αν μια φορά αποφύγετε την ανάγκη για χρήση πιστολιού ψεκασμού και την ανάγκη για να το καθαρίσετε στη συνέχεια θα προσφέρετε εξοικονόμηση στα καθαριστικά, χρόνο και χρήμα.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμόζεται σε όλα τα πλαστικά υλικά που χρησιμοποιούνται στην αυτοκινητοβιομηχανία

Σημαντικό:

Σε fiberglass και gel-coat δεν είναι απαραίτητη η χρήση του 1K Plastiprimer. Για τη βαφή σειράς πλαστικών τμημάτων στο τομέα της βιομηχανίας του αυτοκινήτου και γενικότερα της βιομηχανίας, συμβουλευτείτε το τμήμα της τεχνικής υποστήριξης της MaxMeyer για πληροφορίες ειδικών περιπτώσεων για κάθε τύπο πλαστικού υλικού.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Καθαρισμός της επιφάνειας με νερό (κατά προτίμηση ζεστό) και απορρυπαντικό.

Καθαρισμός με διαλυτικό αντισιλικόνης 3500

Το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση

Ανακινήστε το προϊόν προσεκτικά πριν την χρήση

AEROSOL

Ανακινήστε δυνατά το δοχείο με το aerosol αναμιχτεί καλά το περιεχόμενο.

Το προϊόν είναι τώρα έτοιμο για χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εξοπλισμός

Συμβατικό

LVLP ή
αποδοτικότητα
μεταφοράς

Μπέκ ψεκασμού

mm 1.3-1.4

1.3-1.4

Πίεση πιστολιού σε bar

2-3

0.3-0.7

Αριθμός επιστρώσεων

2 (ελαφρές)

Συνιστώμενο πάχος φίλμ

3-5 μικρά

Μέγιστο πάχος φίλμ

10 μικρά

AEROSOL

Με το χέρι, σε απόσταση 6-8 inches(15-20 cm) από την επιφάνεια του υποστρώματος

Αριθμός επιστρώσεων


2 επιστρώσεις


Συνιστώμενο πάχος φίλμ

3-5 μικρά

Μέγιστο πάχος φίλμ

10 μικρά





ΣΤΕΓΝΩΜΑ

ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ

Διάλλειμα μεταξύ χειρών εφαρμογής
Εφαρμογή υποστρώματος / χρώματος

5-10λεπτά
έπειτα από 30 λεπτά - μέγιστος χρόνος
4 ώρες

ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ

Δυνατή μέχρι 4 ώρες μετά την εφαρμογή και χωρίς το τρίψιμο

ΤΡΙΨΙΜΟ

Δεν είναι απαραίτητο. Σε περίπτωση που χρειαστεί, χρησιμοποιείστε ψιλό Scotch Brite Λεπτό και ξαναεφαρμόστε το 1K Plastiprimer.

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ

Δέχεται όλα τα ακρυλικά και πολυουρεθανικά προϊόντα δυο συστατικών της σειράς MaxMeyer Duralit Car, Premium UHS Duralit, MaxiCar HS.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συσκευασία	1 l και 400 mls Aerosols
Αποθήκευση	σε δροσερό και στεγνό χώρο μακριά από πηγές θερμότητας
Θεωρητική καλυπτικότητα	8,2 sqm/l έτοιμο για χρήση προϊόντος, για πάχος φιλμ 5 μικρά



ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προϊόν αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση.
Συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλείας του προϊόντος MSDS.