

Global Zinc

1.831.2800 - 1.831.2900

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ

Ο **Global Zinc** είναι πολυεστερικός στόκος σπάτουλς υψηλής ποιότητας, κατάλληλος για όλες τις γαλβανισμένες λαμαρίνες που χρησιμοποιούνται στην αυτοκινητοβιομηχανία σήμερα. Στεγνώνει ταχύτατα, εφαρμόζεται εύκολα, δεν τρέχει από την σπάτουλα και τρίβεται γρήγορα. Χάρη στη λεπτή και ισοζυγισμένη κοκκώδη δομή του ο**Global Zinc** δεν αφήνει κενά και είναι κατάλληλος τόσο για μικρές επιδιορθώσεις όσο και για μεγάλα μπαλώματα.

Χρησιμοποιείται επίσης σε κοινή σιδερένια λαμαρίνα. Ο Global Zinc αντιπροσωπεύει την καλύτερη λύση για το συνεργείο, αφού με ένα μόνο στόκο καλύπτονται όλες οι ανάγκες εφαρμογής.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κοινή και γαλβανισμένη λαμαρίνα αυτοκινήτου, τριμμένη και καθαρισμένη.

Αλουμίνιο, ghisal, τριμμένα.

Υαλορητίνη και gel-coat τριμμένες.

Βαφές σε καλή κατάσταση τριμμένες (εκτός των θερμοπλαστικών).

Σημαντικό :

Δεν εφαρμόζεται πάνω σε Ecorphos, θερμοπλαστικά βερνίκια ή ευαίσθητα στους διαλύτες. Σ' αυτές τις περιπτώσεις στοκάρουμε εντός των ορίων του μπαλώματος.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ


Καθαρισμός της επιφάνειας με νερό (κατά προτίμηση ζεστό) και απορρυπαντικό.

Τρίψιμο της λαμαρίνας με γυαλόχαρτο P60.

Καθαρισμός με υγρό καθαρισμού 3500.



	ΒΑΡΟΣ
GLOBAL ZINC	1000
ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ	20
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ	4-7 ΛΕΠΤΑ



Σημαντικό :


Την χειμερινή περίοδο για ευκολότερο στέγνωμα η αναλογία ανάμιξης αυξάνεται στο 3%. Ανακατέψτε καλά τον καταλύτη μέχρι να εξαφανιστεί το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα. Μην υπερβάλλετε στη χρήση του καταλύτη για να αποφύγετε το ξεθώριασμα του χρώματος.

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

2303 σωληνάριο 45 gr για πιατέλα

2400 σωληνάριο 45 gr για φιάλη



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ένα ή περισσότερα χέρια
Συνιστόμενο πάχος φιλμ
Μέγιστο πάχος φιλμ

200-800 micron
1000 micron



ΣΤΕΓΝΩΜΑ

ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ
Διάλειμμα μεταξύ χεριών
Ξηρά τριβή
ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΛΑΜΠΕΣ
υψηλής συχνότητας
μεσαίας συχνότητας

	<u>στους 10°C</u>	<u>στους 20°C</u>
	10 λεπτά	8 λεπτά
	κατόπιν 25 λεπτών	κατόπιν 15 λεπτών

-
5 λεπτά



ΤΡΙΨΙΜΟ

Όταν χρησιμοποιείται σε επιδιορθώσεις με MS FILLER 4:1
αρχικά με
δεύτερη φάση με
γύρω περιοχή με

P 80
P 120 + P 220
P 320 - 400

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

Δέχεται όλα τα υποστρώματα της σειράς MaxMeyer Car Refinish.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Συσκευασία	πιατέλα 1,5 Kg	κωδικός 1.831.2800 (με καταλύτη)
	φιάλη 1,5 Kg	κωδικός 1.831.2900
Αποθήκευση	σε δροσερό χώρο χωρίς υγρασία μακριά από εστίες θερμότητας	



ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προϊόν αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση
Συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλείας του προϊόντος MSDS.