

STOPPER 3800

1.831.3800

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ

Ο **Στόκος 3800** είναι ένας πολυεστερικός στόκος σπάτουλας γενικής χρήσης υψηλής ποιότητας κατάλληλος για όλα τα είδη μετάλλου (λαμαρίνα, σίδηρο, γαλβανισμένη λαμαρίνα), που χρησιμοποιούνται στα αυτοκίνητα. Στεγνώνει πολύ γρήγορα και εφαρμόζεται πολύ εύκολα με με σπάτουλα, πλάθεται εύκολα και μπορεί να τριφτεί γρήγορα. Χάρης στη λεπτή και ισοζυγισμένη κοκκώδη δομή ο Στόκος 3800 δεν αφήνει κενά και είναι κατάλληλος για μπαλώματα αλλά και για μεγαλύτερες επισκευές. Αφού μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνηθισμένα μέταλλα ο **Στόκος 3800** είναι η κατάλληλη λύση στο χώρο αφού χρειάζεται μόνο ένας στόκος για όλες τις εφαρμογές

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Καθαρή γυμνή λαμαρίνα ή γαλβανιζέ για αυτοκίνητα, απολιπασμένη και τριμμένη Αλουμίνιο, σίδηρο, τριμμένο
Υαλορητίνες και gel coat τριμμένες
Παλίες βαφές σε καλή κατάσταση, τριμμένες (εκτός από θερμοπλαστικά προϊόντα)

Σημαντικό:


Αποφύγετε να εφαρμόσετε πάνω από το Escorhos, θερμοπλαστικές βαφές ή βαφές που είναι ευαίσθητες στους διαλύτες.
Σε αυτού του είδους τις βαφές, στοκάρουμε εντός των ορίων του μπαλώματος.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Καθαρίστε την επιφάνεια με νερό (κατά προτίμηση ζεστό) και απορρυπαντικό. Τρίψτε με γυαλόχαρτο P60. Καθαρίστε αντισιλικόνη 3500.



	ΒΑΡΟΣ
ΣΤΟΚΟΣ 3800	1000
ΣΛΗΡΥΝΤΗΣ	20
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ	4-7 λεπτά




Σημαντικό:

Την χειμερινή περίοδο για ευκολότερο στέγνωμα η αναλογία κατάλυσης αυξάνεται στο 3%. Ανακατέψτε καλά τον καταλύτη μέχρι να εξαφανιστεί το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα.
Μην υπερβάλλετε στη χρήση του καταλύτη για να αποφύγετε το ξεθώριασμα του χρώματος.

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

2303 Σωληνάριο 45 gr ανά δοχείο
2400 Σωληνάριο 45 gr ανά φύσιγγα



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ένα η περισσότερα χέρια
Προτεινόμενο πάχος φιλμ
Μέγιστο πάχος φιλμ

200-800 μικρά
1000 μικρά



ΣΤΕΓΝΩΜΑ

ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ
Αναμονή ανάμεσα στα χέρια
Στεγνό Τρίψιμο
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ IR
υψηλής συχνότητας
μεσαίας συχνότητας

στους 10°C
10 λεπτά.
μετά από 25 λεπτά

στους 20°C
8 λεπτά.
μετά από 15 λεπτά.

10 λεπτά
5 λεπτά



ΤΡΙΨΙΜΟ

ΣΤΕΓΝΟ ΤΡΙΨΙΜΟ

Όταν χρησιμοποιείται σε επιδιορθώσεις με MS FILLER 4:1
αρχικά με
δεύτερη φάση με
γύρω περιοχή με

P 80
P 120 + P 220
P 320 - 400

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

Όλα τα αστάρια από τη σειρά Car Refinish της MaxMeyer



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Συσκευασία 1.5 kg pan κωδικός 1.831.3800/E1,5K (μαζί με σκληρυντή)
1.5 kg cartridge κωδικός 1.831.3800/EC1,5K (μαζί με σκληρυντή)
Αποθήκευση σε δροσερό και στεγνό χώρο μακριά από πηγές θερμότητας



ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προϊόν για επαγγελματική χρήση μόνο
Συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλείας του προϊόντος MSDS.