

BLITZSEALER NEW 3:1


1.841.0310

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 2K - ΓΚΡΙ

Το **BlitzSealer** είναι ακρυλικό μονωτικό υπόστρωμα δύο συστατικών που χρησιμοποιείται κυρίως στη μέθοδο βαφής υγρό επί υγρού. Εγγυάται μέγιστη καλυπτικότητα και ελάχιστη απορρόφηση χρωμάτων και βερνικιών. Χρησιμοποιείται και στη μέθοδο βαφής χωρίς τρίψιμο δίνοντας άριστα αποτελέσματα.

Το **BlitzSealer** είναι η ιδανική λύση για γρήγορη βαφή ανταλλακτικών λόγω της υψηλής του πρόσφυσης σε γυμνή λαμαρίνα.

Το **BlitzSealer** ενδείκνυται για τμηματικές και ολικές βαφές.



ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Απλή λαμαρίνα τριμμένη και καθαρισμένη (μόνο για μικρές επιφάνειες)

Πολυεστερικοί στόκοι, υαλορητίνες τριμμένες με P280-320

Παλαιές βαφές σε καλή κατάσταση τριμμένες

Σημαντικό:

Για εφαρμογές σε παλαιές βαφές ευαίσθητες στους διαλύτες, σιγουρευτείτε ότι η επιφάνεια δεν παρουσιάζει ρωγμές. Το BlitzSealer δεν είναι κατάλληλο για τη μόνωση θερμοπλαστικών βαφών.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Τρίβουμε με γυαλόχαρτο P280-320. Πλένουμε με υγρό καθαρισμού 3500

Για καλύτερη αντισκωριακή προστασία εφαρμόστε 1-2 χέρια Escorhos



	ΥΓΡΟ ΕΠΙ ΥΓΡΟΥ		ΜΕ ΤΡΙΨΙΜΟ	
	ΟΓΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΟΓΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ
BLITZSEALER	1000	1000	1000	1000
ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ	330	220	330	220
ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ	350-400	250-300	200-250	140-180
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ - DIN4, 20°C	16-18"		20-25"	
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ	90 ΛΕΠΤΑ		60 ΛΕΠΤΑ	




Σημείωση:

Το Blitzsealer χρωματίζεται σε αναλογία 20% με DuralitCar. Πιθανή προσθήκη ελαστικοποιητή AD1208 σε αναλογία 10-30%. Συμβουλευτείτε τις τεχνικές οδηγίες N° 414.

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ-ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ	6000 Μεσαίος	ολικές, τμηματικές βαφές, επιδιορθώσεις πάνω από 25°C
	8000 Γρήγορος	τμηματικές βαφές και επιδιορθώσεις κάτω από 25°C
	9000 Πολύ Γρήγορος	τμηματικές βαφές κάτω από 25° C.
ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ	4305 Πολύ Γρήγορο	για τμηματικές βαφές
	4310 Κανονικό	τμηματικές βαφές κάτω από 25°C
	4320 Αργό	ολικές βαφές πάνω από 25°C
	4330 Πολύ αργό	ολικές και τμηματικές βαφές πάνω από 35°C



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΦΗΣ Πιστόλι	ΜΕ ΤΡΙΨΙΜΟ		ΧΩΡΙΣ ΤΡΙΨΙΜΟ	
	Συμβατό	<u>L</u> VLP ή αποδοτικότητα μεταφοράς	Συμβατό	<u>L</u> VLP ή αποδοτικότητα μεταφοράς
Μπεκ άνω δοχείο	mm 1.6-1.8	1.4-1.5	1.3-1.4	1.2-1.3
Πίεση πιστολιού (bar)	2-3	0.5-0.7	2-3	0.5-0,7
Χέρια εφαρμογής		2-3		2
Συνιστόμενο πάχος φιλμ		100-150 micron		40-50 micron
Μέγιστο πάχος φιλμ		200 micron		80-100 micron



ΣΤΕΓΝΩΜΑ

ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ		
Διάλειμμα μεταξύ χειρών εφαρμογής		5-10 λεπτά
Τριβή (για 100 micron, 20°C)		μετά από 4-5 ώρες
Τριβή (πάνω 100 micron)		την επόμενη ημέρα
ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ-ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΛΑΜΠΕΣ IRT		
Αναμονή πριν τη ξήρανση		5-10 λεπτά
Ξήρανση στο φούρνο		20-30 λεπτά 60°C
Ξήρανση με υπέρυθρες λάμπες	μεσαίας συχνότητας	15 λεπτά
	υψηλής συχνότητας	10 λεπτά
Απόσταση		70 cm

Σημαντικό :

Αφήνουμε το BlitzSealer να στεγνώσει εντελώς πριν το τρίψιμο ώστε να αποφευχθούν πιθανά προβλήματα. Στο σύστημα βαφής χωρίς τρίψιμο το αποτέλεσμα θα είναι καλύτερο όσο μεγαλύτερο διάστημα μεσολαβεί μεταξύ της εφαρμογής του BlitzSealer και της εφαρμογής του χρώματος.

ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ

Είναι δυνατή κατόπιν τριβής



ΤΡΙΨΙΜΟ

ΞΗΡΑ	P320 - 400 + Ψιλό Scotch Brite
ΥΓΡΗ	P800

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Δέχεται τα χρώματα MAXICAR HS, DURALIT CAR, DURALIT ABF, BILUX



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Συσκευασία	1 και 3 λίτρα
Αποθήκευση	σε δροσερό και στεγνό χώρο μακριά από πηγές θερμότητας
καλυπτικότητα	7.5-8 m ² /l έτοιμου προϊόντος για πάχος φιλμ 50 micron



ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προϊόν αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση
Συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλείας του προϊόντος MSDS.