

DURALIT CAR


serie 100-105

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΜΟΝΗΣ 2Κ - 2 : 1

Το **DURALIT CAR** είναι ακρυλικό χρώμα δύο συστατικών για παστέλ αποχρώσεις. Σε συνδυασμό με την μεγάλη ποικιλία των καταλυτών και των διαλυτικών δίνει άριστα αποτελέσματα σε οποιοσδήποτε καιρικές συνθήκες.

Το **DURALIT CAR** παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στις ατμοσφαιρικές επιδράσεις. Διατηρεί αναλλοίωτο το χρώμα του και μεγάλη γυαλάδα.

Διατίθεται σε σειρά βασικών χρωμάτων (σειρά 100) και σε σειρά έτοιμων αποχρώσεων (σειρά 101-105).



ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

TopFiller HS - MS Filler - Blitzsealer New - TintFiller - ClearSealer 540 - 1K Plastiprimer AquaMax HS Filler - Maxifull - Ecophos - Duralit Filler- Maxidriver MS.

Παλιές και νέες βαφές τριμμένες ξηρά με P360-400 ή ψιλό Scotch Brite.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Συμβουλευτείτε τις τεχνικές οδηγίες του υποστρώματος που θα χρησιμοποιήσετε.

Τρίβουμε την επιφάνεια με γυαλόχαρτο P320-400 και ψιλό Scotch Brite (στο χέρι ή με το τριβείο).



	ΟΓΚΟΣ
DURALIT CAR	1000
ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ	500
ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ	100-200
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ - DIN4, 20°C	16-18"
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ	2 ώρες




ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ	6000 Κανονικός	τμηματικές και ολικές βαφές κάτω από 25°C
	8000 Γρήγορος	επιδιορθώσεις κάτω από 25°C
	4000 Αργός	τμηματικές και ολικές βαφές πάνω από 25°C
	4045 Καλοκαιρινός	τμηματικές και ολικές βαφές πάνω από 35°C
ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ	9000 Πολύ γρήγορο	κάτω από 18°C
	4305 Πολύ γρήγορο	επιδιορθώσεις σε οποιαδήποτε θερμοκρασία
	4310 Γρήγορο/Κανονικό	τμηματικές, ολικές βαφές κάτω από 25°C
	4320 Κανονικό/Αργό	τμηματικές, ολικές βαφές πάνω από 25°C
	4330 Πολύ Αργό	τμηματικές, ολικές βαφές πάνω από 35°C
5405	Γιά σβήσιμο	

ΠΡΟΣΘΕΤΑ

			ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Ελαστικοποιητής	AD1208	10-30 %	414
Additivo antischivante	AD2341	έως 0,5-2 %	411
Attitivo texturizzante	T400-T401	από 30 σε 50%	420
Μετατροπέας	MC80	1:1:2 (διαλυτικό 3205)	401
Μετατροπέας διπλής	2600	1:1:0,5 (καταλύτης 8000)	432
Ματαριστικό	MAT3	100% (gloss 20 = ματ)	406
		80% (gloss 50)	



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πιστόλι		<u>Συμβατό</u>	<u>LVL</u> ή αποδοτικότητα μεταφοράς
Πιστόλι άνω δοχείο	μπεκ	mm 1.3-1.4	mm 1.2-1.3
	πίεση πιστολιού (bar)	3-3.5	0.3-0.7
Πιστόλι κάτω δοχείο	μπεκ	mm 1.4-1.6	mm 1.2-1.3
	πίεση πιστολιού (bar)	3.5-4	0.3-0.7
Χέρια εφαρμογής			2
Συνιστόμενο πάχος φιλμ			50 micron



ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ

ΑΠΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- Καταλύουμε το Duralit Car με τον πολύ γρήγορο καταλύτη 8000. Βάφουμε και κατόπιν αραιώνουμε σε αναλογία 1:1 διαλυτικό 5405 για το σβήσιμο και προχωρούμε στην εφαρμογή. Διαλύουμε πάλι σε αναλογία 1:1 και το απλώνουμε στην περιοχή της επιδιόρθωσης. Στην τελική φάση χρησιμοποιούμε μόνο διαλυτικό 5405. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τις τεχνικές οδηγίες N°421.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΠΛΗΣ- Καταλύουμε το Duralit Car με τον πολύ γρήγορο καταλύτη 8000. Προσθέτουμε στο Duralit Car μέσα στο πιστόλι διαλυτικό 5405 σε αναλογία 1:1 και προχωρούμε στην εφαρμογή. Αφήνουμε να περάσουν 15 λεπτά περίπου. Αδειάζουμε το πιστόλι και χωρίς να το καθαρίσουμε προσθέτουμε το Maxiclear αφού προηγουμένως έχει καταλυθεί και διαλυθεί σε αναλογία 10%. Εφαρμόζουμε ένα χέρι στην περιοχή της ζημιάς και έπειτα από 5 λεπτά αναμονής, εφαρμόζουμε άλλο ένα χέρι σε όλο το τμήμα.



ΣΤΕΓΝΩΜΑ

ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ		
Διάλειμμα μεταξύ χεριών εφαρμογής		10 λεπτά
Ελεύθερο σκόνης		μετά από 10 λεπτά
Ολική ξήρανση		την επόμενη ημέρα
ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ		30-40 λεπτά στους 50-60°C
Αναμονή πριν την ξήρανση στο φούρνο ή με υπέρυθρες λάμπες		5-7 λεπτά
ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΛΑΜΠΕΣ IRT μεσαίας συχνότητας		10 λεπτά
	υψηλής συχνότητας	15 λεπτά
Σημείωση (Συμβουλευτείτε τις τεχνικές οδηγίες IRT).		



ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ

Πάντα δυνατή κατόπιν τριψίματος



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Συσκευασία	1 και 3 λίτρα
Αποθήκευση	σε δροσερό και στεγνό χώρο μακριά από πηγές θερμότητας
καλυπτικότητα	8.4-10.7 m ² /l έτοιμου προϊόντος για πάχος φιλμ 10 micron



ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προϊόν αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση.
Συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλείας του προϊόντος MSDS.