

BILUX

serie 200-298

ΧΡΩΜΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το **Bilux** είναι νιτροσυνθετικό χρώμα ενός συστατικού εύκολης εφαρμογής, υψηλής φωτεινότητας με γυαλάδα και υψηλής καλυπτικότητα.

Το **Bilux** διατίθεται σε σειρά βασικών χρωμάτων (σειρά 200) και σειρά έτοιμων αποχρώσεων (σειρά 201-298).

Το TB 06 είναι μεταλλικό χρώμα και χρησιμοποιείται στο σύστημα διπλής βαφής. Τα άλλα μεταλλικά και τα σκούρα παστέλ βασικά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν στο σύστημα διπλής βαφής.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


Όλα τα υποστρώματα της σειράς MaxMeyer Car Refinish
Αυθεντικές επιφάνειες βαμμένες και τριμμένες με P360-400 ή ψιλό Scotch Brite

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Συμβουλευτείτε τις τεχνικές οδηγίες του υποστρώματος που θα χρησιμοποιήσετε.
Τρίβουμε την επιφάνεια με γυαλόχαρτο P320-400 και ψιλό Scotch Brite (με το χέρι ή με το τριβείο).



	ΠΑΣΤΕΛ	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
BILUX	1000	1000
ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ	800	1000
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ' - DIN4, 20°C	20-22"	16-17"
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ	απεριόριστος	απεριόριστος




ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ

3205	Νίτρου Bilux
1205	Νίτρου χωρίς αρωματικά

ΠΡΟΣΘΕΤΑ

			ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Additivo antischivante	AD 2341	0,5-2%	411
Additivo texturizzante	T400-T401	από 15 έως 30%	420
Ματαριστικό	MAT3	35% (gloss 20 = ματ)	406



ΕΦΑΡΜΟΓΗ



Πιστόλι

Συμβατό

LVLP ή
αποδοτικότητα
μεταφοράς

Πιστόλι άνω δοχείο μπεκ
πίεση πιστολιού (bar)

mm 1.3-1.4
3-4

mm 1.2-1.3
0.3-0.7

Πιστόλι κάτω δοχείο μπεκ
πίεση πιστολιού (bar)

mm 1.4-1.6
3.5-4

mm 1.2-1.3
0.3-0.7

Χέρια εφαρμογής

2-3 (γεμάτα)

Συνιστόμενο πάχος φιλμ

35-45 micron

Σημαντικό:

Όταν χρησιμοποιούμε τα μεταλλικά βασικά εφαρμόζουμε 2-3 χέρια με το προϊόν διαλυμένο σε αναλογία 3:1.

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ

Διαλύουμε το Bilux με το τρόπο που αναφέρεται παραπάνω. Προσθέτουμε μέσα στο πιστόλι διαλυτικό 1535 σε αναλογία 1:1 και προχωρούμε στην εφαρμογή. Διαλύουμε πάλι σε αναλογία 1:1 και απλώνουμε στην περιοχή της επιδιόρθωσης. Στην τελική φάση χρησιμοποιούμε μόνο διαλυτικό 1535.

Το αφήνουμε να στεγνώσει εντελώς (24 ώρες) και εφαρμόζουμε αλοιφή Autosand και γυαλιστικό Maxiglass ή Maxiglass Prof.



ΣΤΕΓΝΩΜΑ

ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ

Διάλειμμα μεταξύ χεριών εφαρμογής

5-10 λεπτά

Ελεύθερο σκόνης

5-10 λεπτά

Ολική ξήρανση

30-40 λεπτά

Μπορεί να γυαλιστεί

μετά από 24 ώρες

ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ

Πάντα δυνατή κατόπιν τριβής



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Συσκευασία

1 και 3 λίτρα

Αποθήκευση

σε δροσερό και στεγνό χώρο μακριά από πηγές θερμότητας

καλυπτικότητα

3.3 m²/l έτοιμου προϊόντος για πάχος φιλμ 50 micron



ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προϊόν αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση

Συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλείας του προϊόντος MSDS.