

MAXICAR HS

σειρά 180-181

ΜΑΤ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΒΑΦΕΣ ΔΙΠΛΗΣ/ΤΡΙΠΛΗΣ


Το **MaxiCar HS** είναι χρώμα υψηλών στερεών για μεταλλικές, περλέ και παστέλ βαφές διπλής. Προσφέρει μεγάλη καλυπτικότητα και στεγνώνει πολύ γρήγορα. Δουλεύεται γρήγορα και δίνει τέλειο αποτέλεσμα. Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στο χρόνο. Το **MaxiCar HS** διατίθεται σε σειρά βασικών χρωμάτων (σειρά 180) και σε σειρά έτοιμων αποχρώσεων (σειρά 181).

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

TopFiller HS - MS Filler - Blitzsealer New - TintFiller - ClearSealer 540 - 1K Plastiprimer
AquaMax HS Filler - Maxifull - EcoPhos - Duralit Filler - Maxidriver MS
Αυθεντικές βαφές τριμμένες ξηρά με P360-400 ή ψιλό Scotch Brite

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Συμβουλευτείτε τις τεχνικές οδηγίες του υποστρώματος που θα χρησιμοποιήσετε. Τρίβουμε την επιφάνεια με γυαλόχαρτο P320-400 ή ψιλό Scotch Brite (με το χέρι ή με το τριβείο). Καθαρίζουμε με υγρό καθαρισμού 3500. Προετοιμασία της επιφάνειας επιδιόρθωσης: (δεν είναι απαραίτητη αλλά χρήσιμη στις περιπτώσεις που η προετοιμασία δεν είναι τέλεια ειδικά όταν πρόκειται για ανοιχτά μεταλλικά χρώματα). Εφαρμόζουμε ένα χέρι Maxifix σε όλη την επιφάνεια. Όταν υπάρξει ματάρισμα εφαρμόζουμε το MaxiCar HS, φροντίζοντας να παραμένουμε στα όρια της περιοχής που έχει εφαρμοστεί το Maxifix.




	ΟΓΚΟΣ
MAXICAR HS	1000
ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ	1000
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ' - DIN4, 20°C	15-19"
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ	απεριόριστος

ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ

4310	Γρήγορο/Κανονικό	κάτω από 25°C
4320	Κανονικό/Αργό	πάνω από 25°C
4330	Πολύ αργό	πάνω από 35°C

ΠΡΟΣΘΕΤΑ

			ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Πρόσθετο σβησίματος	AD 1201	100%	427
Additivo texturizzante	T400-T401	από 30 έως 50%	420



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πιστόλι

Συμβατό

LVL ή
αποδοτικότητα
μεταφοράς



Πιστόλι άνω δοχείο

μπεκ

mm 1.3-1.4

mm 1.2-1.3

πίεση πιστολιού (bar): επιδιόρθ.

1.5

0.3-0.5

τμηματική βαφή

2

0.3-0.7

ολική βαφή

2.5

0.3-0.7

Σημαντικό:

Διατηρείστε την πίεση χαμηλά στα 1.5 bar για να αποφύγετε το σχηματισμό άχνος κατά τον ψεκασμό. Χαμηλώστε την πίεση στα 0.5 bar κατά τη διάρκεια του σβησίματος.

Χέρια εφαρμογής

διπλής

2

διπλής, μη καλυπτικό χρώμα

3-4

τριπλής, περλέ

χρώμα φόντου

2-3

χρώμα περλέ

2-4

Σημαντικό:

Για καλύτερη ξήρανση του χρώματος προσθέστε στο φόντο τον πολύ γρήγορο καταλύτη 8000 σε αναλογία 15% περίπου.

Συνιστόμενο πάχος φιλμ

15-25 micron

Μέγιστο πάχος φιλμ

20-30 micron



ΣΤΕΓΝΩΜΑ

ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ

Διάλειμμα μεταξύ χειρών εφαρμογής

5-10 λεπτά

Αναμονή πριν την εφαρμογή του βερνικιού

20-30 λεπτά

ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ

Εάν περάσουν περισσότερες από 12 ώρες από την εφαρμογή του Maxiclar, τρίβουμε ελαφρώς με ψιλό Scotch Brite και καθαρίζουμε με υγρό καθαρισμού 3500.

ΒΕΡΝΙΚΙΑ

Δέχεται MaxiClear HS New, Superlack MS, Maxilack, HP Clear, UHS Clear 250.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Συσκευασία

βασικό χρώμα: 1 και 3 λίτρα έτοιμο χρώμα: 0,750 λίτρα

Αποθήκευση

σε δροσερό και στεγνό χώρο μακριά από πηγές θερμότητας

καλυπτικότητα

8-13.5 ml/l έτοιμου προϊόντος για πάχος φιλμ 10 micron



ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προϊόν αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση

Συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλείας του προϊόντος MSDS.