


MAXILACK

1.360.0500

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ 2Κ - 2:1

Το **Maxilack** είναι ακρυλικό βερνίκι δύο συστατικών, εύκολο στη χρήση. Χρησιμοποιείται για μικρές επιδιορθώσεις, τμηματικές και ολικές βαφές. Το **Maxilack** είναι η πιό οικονομική λύση για κάθε απαίτηση επισκευής.



ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

MAXICAR HS - AQUAMAX BASECOAT - DURALIT CAR αφού έχει μετατραπεί.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Αναμένουμε μετά την εφαρμογή του Maxicar HS 20-30 λεπτά.
Σκουπίζουμε την επιφάνεια με κερόπανο και εφαρμόζουμε το βερνίκι.



	ΟΓΚΟΣ
MAXILACK	1000
ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ	500
ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ	100-200
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ' - DIN4, 20°C	16-18"
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ	120 λεπτά



ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ


ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ	6000 Κανονικός	τμηματικές βαφές κάτω από 25°C
	8000 Γρήγορος	μικρές επιδιορθώσεις
	4000 Αργός	τμηματικές και ολικές βαφές πάνω από 25°C
	9000 Πολύ γρήγορος	επιδιορθώσεις πάνω από 35°C
ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ	4305 Πολύ γρήγορο	
	4310 Γρήγορο/Κανονικό	τμηματικές και ολικές βαφές κάτω από 25°C
	4320 Κανονικό/Αργό	τμηματικές και ολικές βαφές πάνω από 25°C
	4330 Πολύ αργό	τμηματικές και ολικές βαφές πάνω από 35°C
	5405	για σβήσιμο

ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Ελαστικοποιητής	AD 1208	10-30%
Additivo antiscivante	2341	από 0,5 έως 2%
Additivo texturizzante	T400-T401	από 30 έως 50%
Ματαριστικό	MAT3	100%(gloss 50)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

414
411
420
406



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πιστόλι	<u>Συμβατό</u>	<u>LVL</u> P ή αποδοτικότητα μεταφοράς
Μπεκ άνω δοχείο	mm 1.3-1.4	mm 1.2-1.3
Πίεση πιστολιού (bar)	3-3.5	0.3-0.7
Χέρια εφαρμογής		2
Συνιστόμενο πάχος φιλμ		50 micron

Σημαντικό:

Γιά καλύτερη εφαρμογή χρησιμοποιείτε τη μέγιστη πίεση στο πρώτο χέρι, μειώνοντας τη χορήγηση του προϊόντος. Στο δεύτερο χέρι εργαστείτε στις κανονικές συνθήκες.



ΣΤΕΓΝΩΜΑ

ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ

Διάλειμμα μεταξύ χεριών εφαρμογής 15 λεπτά
ελεύθερο σκόνης 15 λεπτά

ολική ξήρανση την επόμενη ημέρα

ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ

30-40 λεπτά στους 50-60°C

Αναμονή πριν την ξήρανση στο φούρνο ή με υπέρυθρες λάμπες 5-7 λεπτά

ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΛΑΜΠΕΣ IRT Υψηλής συχνότητας 15 λεπτά

Μεσαίας συχνότητας 20 λεπτά



ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ

Σιγουρευτείτε ότι το Maxilack έχει στεγνώσει εντελώς πριν προχωρήσετε στην επιδιόρθωση. Τρίψτε με Scotch Brite πριν την εφαρμογή του.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Συσκευασία 1 και 5 λίτρα
Αποθήκευση σε δροσερό χώρο χωρίς υγρασία μακριά από πηγές θερμότητας
καλυπτικότητα 7,3 mg/l έτοιμου προϊόντος για πάχος φιλμ 50 micron



ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προϊόν αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση
Συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλείας του προϊόντος MSDS.