


# SUPERLACK MS

## 1.360.0440

### ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ 2Κ 2:1

Το **Superlack MS** είναι ένα ακρυλικό βερνίκι 2Κ μεσαίων στερεών, που προσφέρει καλή γυαλάδα, στέγνωμα και μεγάλη αντοχή στην ατμοσφαιρική πίεση  
Το **Superlack MS** χρησιμοποιείται για τμηματικές και ολικές βαφές.



### ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

MaxiCar HS, AquaMax Basecoat.

### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Αναμένουμε μετά την εφαρμογή του MaxiCar HS 20-30 λεπτά και μετά την εφαρμογή του AquaMax μέχρι να στεγνώσει εντελώς  
Σκουπίζουμε την επιφάνεια με κηρόπανο και εφαρμόζουμε το βερνίκι



	ΟΓΚΟΣ
SUPERLACK MS	1000
ΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ	500
ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ	0-100
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ' - DIN4, 20°C	16-17"
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ	2 ώρες




### ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ

ΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ	4000 Αργός	για τμηματικές βαφές πάνω από 25°C, και ολικές
	6000 Γρήγορος	τμηματικές βαφές και μικρές επισκευές πάνω από 25°C, και ολικές
	8000 Πολύ Γρήγορος	τμηματικές βαφές κάτω από 25°C, μικροεπισκευές πάνω από 25°C.
	9000 Πάρα Πολύ Γρήγορος	μικροεπισκευές κάτω από 25° C
ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ	4305 Γρήγορο	μικροεπισκευές σε οποιαδήποτε θερμοκρασία
	4310 Νορμάλ	μερικές και ολικές βαφές κάτω από 25°C
	4320 Αργό	ολικές βαφές πάνω από 25°C
	4330 Πολύ Αργό	ολικές βαφές πάνω από 35°C
	5405 Για σβήσιμο	

### ΠΡΟΣΘΕΤΑ

		ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ	
Ελαστικοποιητής	AD1208	10-30 %	414
Antischivante	2341	0.5-2%	411
Προσθετικό Σαργέ	T400-T401	από 30 έως 50%	420
Ματαριστικό	MAT3	100% (γυαλάδα 50 = σατινέ)	406



## ΕΦΑΡΜΟΓΗ



Πιστόλι		Συμβατό	<u>LVL</u> P ή αποδοτικότητα μεταφοράς
Πιστόλι άνω δοχείο:	μπεκ	mm 1.3-1.4	mm 1.2-1.5
	Πίεση πιστολιού (bar)	3-4	2-3
Αριθμός χεριών		2	
Συνιστόμενο Πάχος φιλμ		50' μικρά	

### Σημαντικό:

Χρησιμοποιείστε τη μέγιστη πίεση κατά τη διάρκεια του πρώτου χεριού στην ολική βαφή, μειώνοντας της ροή του προϊόντος . Στο δεύτερο χέρι εργαστείτε στις κανονικές συνθήκες.



## ΣΤΕΓΝΩΜΑ

### ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ

Αναμονή μεταξύ των χεριών 10 λεπτά

Ελεύθερο σκόνης 10 λεπτά

Στέγνωμα σε βάθος την επόμενη μέρα

ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ 20-30 λεπτά. στους 60°C

Αναμονή πριν το στέγνωμα στο φούρνο/υπέρυθρες ακτίνες 5-7 λεπτά

### ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ

μεσαίων κυμμάτων 20 λεπτά

βραχέων κυμμάτων 15 λεπτά



## ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ

Σιγουρευτείτε ότι το Superlack MS έχει στεγνώσει εντελώς πριν προχωρήσετε στην επιδιόρθωση Τριπτε με Scotch Brite πριν την εφαρμογή του



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συσκευασία	1 και 5 λίτρα
Αποθήκευση	σε δροσερό χώρο μακριά από πηγές θερμότητας
Θεωρητική καλυπτικότητα	7,4 m <sup>2</sup> /l έτοιμου προϊόντος για πάχος φιλμ, 50 μικρά



## ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προϊόν αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση  
Συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλείας του προϊόντος MSDS.