

MC 80

1.977.2500

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΝΙΤΡΟΥ

Το **MC 80** είναι προϊόν με βάση ειδικές ρητίνες. Χρησιμοποιείται για την μετατροπή των χρωμάτων Duralit Car παστέλ σε σύνθετα χρώματα νίτρου τα οποία στεγνώνουν στον αέρα χωρίς τη χρήση καταλύτη.

Το **MC 80** χρησιμοποιείται για τη βαφή των ενώσεων των θόλων και των εσωτερικών τμημάτων. Χρησιμοποιείται επίσης για μικρές επιδιορθώσεις.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

TopFiller HS - MS Filler - Blitzsealer New - TintFiller - ClearSealer 540 - AquaMax HS Filler - Maxifull - Maxidriver MS.


Αυθεντικές βαφές τριμμένες ξηρά με P360-400 ή Ψιλό Scotch Brite

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Συμβουλευτείτε τις τεχνικές οδηγίες του υποστρώματος που θα χρησιμοποιήσετε. Τρίβουμε με γυαλόχαρτο P360-400 (ξηρά τριβή) και ψιλό Scotch Brite Πλύνουμε με υγρό καθαρισμού 3500.




	ΟΓΚΟΣ
DURALIT CAR	1000
MC 80	1000
ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ	2000
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ' - DIN4, 20°C	17-18"
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ	απεριόριστος



ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ

1205	Νίτρου χωρίς αρωματικά
3205	Νίτρου bilux
4305	Γρήγορο



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πιστόλι

Συμβατό

LVLP ή
αποδοτικότητα
μεταφοράς



Μπεκ άνω δοχείο

1.3-1.4

1.2-1.3

Πίεση πιστολιού (bar)

3-4

0.3-0.7

Χέρια εφαρμογής

2-3 (γεμάτα)

Συνιστόμενο πάχος φιλμ

35-45 micron

Μέγιστο πάχος φιλμ

50-60 micron

Σημαντικό:

Γιά ολικές ή τμηματικές βαφές μεγάλης επιφάνειας χρησιμοποιείστε χρώμα της σειράς Bilux, το οποίο είναι κατάλληλο για αυτές τις εργασίες. Τα χρώματα Duralit Car, αφού μετατραπούν, τείνουν να παρουσιάσουν πίο ανοιχτόχρωμη όψη. Η διαφορά είναι λιγότερο εμφανής στις περιπτώσεις που υπάρχει μεγάλη αναλογία ενός μόνο βασικού (λευκό, μπλε, ροζ κ.λ.π.).



ΞΗΡΑΝΣΗ

ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ

Διάλειμμα μεταξύ χεριών εφαρμογής

5-10 λεπτά

Ελεύθερο σκόνης

5-10 λεπτά

Ολική ξήρανση

μετά από 24 ώρες

ΕΠΑΝΑΒΑΦΗΣ

Πάντα δυνατή κατόπιν τριβής



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Συσκευασία

1 λίτρο

Αποθήκευση

σε δροσερό χώρο χωρίς υγρασία μακριά από πηγές θερμότητας

καλυπτικότητα

3 m²/l έτοιμου προϊόντος για πάχος φιλμ 50 micron



ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προϊόν αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση

Συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλείας του προϊόντος MSDS.