

MAT 3

1.977.3302

ΠΑΣΤΑ ΜΑΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

Το **MAT 3** είναι προϊόν που χρησιμοποιείται για να ματάρει τα χρώματα και τα ακρυλικά βερνίκια της σειράς MaxMeyer Car Refinish.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Για να επιτύχετε ομοιογενές αποτέλεσμα των ματαρισμένων χρωμάτων είναι απαραίτητο να προετοιμαστεί η επιφάνεια με ομοιόμορφο τρόπο.



ΑΝΑΜΙΞΗ ΚΑΤ' ΟΓΚΟ

	ΒΑΘΜΟΣ ΜΑΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ		
	60 gloss	40 gloss	20 gloss
UHS DURALIT 1000cc	550	800	1100
DURALIT CAR 1000cc	500	800	1000
EXTRALACK MS 1000cc	1000	-	-
MAXICLEAR HS 1000cc	800	1000	-
DURALIT ABF 1000cc	800	1000	-



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

GLOSS 100 =	μέγιστη γυαλάδα
GLOSS 60 =	σατινέ
GLOSS 40 =	λίγο ματ
GLOSS 20 =	ματ

Για να επιτύχετε ομοιογενή βαθμό ματαρίσματος στην περίπτωση που χρησιμοποιείται τη HS Duralit προτιμότερο είναι το στέγνωμα στον αέρα ή ένα διάλειμμα 30-60 λεπτών πριν την εισαγωγή του στο φούρνο.


ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ

Συμβουλευτείτε τις τεχνικές οδηγίες του χρώματος ή του βερνικιού που θα χρησιμοποιήσετε.

Η αναλογία του καταλύτη παραμένει η ίδια.

Στο τέλος της κατάλυσης δεν προστίθεται η ποσότητα του ματαριστικού.

Η ποσότητα του διαλυτικού που θα προστεθεί είναι ανάλογη της ποσότητας του MAT3.



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ο τρόπος εφαρμογής είναι ο ίδιος με αυτόν του προϊόντος που χρησιμοποιείται. Συμβουλευτείτε τις αντίστοιχες τεχνικές οδηγίες.

Σημείωση

Η καλυπτικότητα των ματαρισμένων προϊόντων μειώνεται ανάλογα με την ποσότητα του ματαριστικού.

Ο βαθμός γυαλάδας επηρεάζεται από τις παρακάτω μεταβλητές:

1. φύση του χρώματος: όσο μεγαλύτερη είναι η παρουσία ρητίνης στο χρώμα ή στο βερνίκι τόσο μεγαλύτερος θα είναι ο βαθμός γυαλάδας.
2. στέγνωμα: το στέγνωμα στο φούρνο δίνει μεγαλύτερη γυαλάδα από το στέγνωμα στον αέρα.
3. παλαιά βαφή: όσο λιγότερη είναι η απορροφητικότητα της παλαιάς βαφής τόσο μεγαλύτερο βαθμό γυαλάδας θα έχουμε
4. πάχος φιλμ: όσο μεγαλύτερο είναι το πάχος φιλμ τόσο μεγαλύτερος θα είναι ο βαθμός γυαλάδας.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Συσκευασία
Αποθήκευση

1 λίτρο
σε δροσερό και στεγνό χώρο μακριά από πηγές θερμότητας



ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προϊόν αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση
Συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλείας του προϊόντος MSDS.