


# HP MULTIGREY FILLER

## 1.841.8700 - 8900

### ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ (8700) - ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ (8900)



Το υπόστρωμα **HP Multigrey Filler** είναι ακρυλικό 2 συστατικών το οποίο στεγνώνει πολύ γρήγορα και αυξάνει αισθητά την παραγωγικότητα στο φανοβαφείο. Έχοντας καλή γεμιστική ικανότητα και μία εκπληκτική ελαστικότητα τρίβεται εύκολα και εγγυάται μεγάλη αντίσταση στην απορρόφηση του χρώματος. Αναμιγνύοντας το γκρι ανοιχτό με το γκρι σκούρο μπορείτε να πετύχετε την κατάλληλη απόχρωση στο υπόστρωμα για οποιαδήποτε απόχρωση και ιδιαίτερα πολλών σταδίων ή για αυτές με μειωμένη καλυπτικότητα, συνεισφέροντας σε μία σημαντική εξοικονόμηση υλικού και χρόνου.

Το υπόστρωμα **HP Multigrey Filler** μειώνει τους χρόνους στεγνώματος σε βάθος σε κάθε σύστημα στεγνώματος (αέρας, φούρνος, ακτίνες I.R.) και σε κάθε διαδικασία εφαρμογής. Το υπόστρωμα **HP Multigrey Filler** σε συνδυασμό με το αστάρι **HP Primer Aerosol** και το βερνίκι **HP Clear** αποτελούν το σύστημα υψηλής παραγωγικότητας που χρησιμοποιείται στα φανοβαφεία για την επιδιόρθωση μικροζημιών, για μερικές και ολικές βαφές.

### ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Απλή λαμαρίνα, απολιπασμένη και τριμμένη  
Πολυεστερικοί στόκοι, υαλορητίνη και πολυεστέρας, τριμμένες με γυαλόχαρτο P280-320  
Παλιές βαφές σε καλή κατάσταση, τριμμένες

#### Σημαντικό:

Στην επαναβαφή παλιών βαφών οι οποίες είναι ευαίσθητες στους διαλύτες, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια δεν παρουσιάζει κοψίματα. Το υπόστρωμα HP Multigrey Filler δεν είναι κατάλληλο για να μονώνει θερμοπλαστικές βαφές.

### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Καθαρίστε την επιφάνεια με νερό (κατά προτίμηση ζεστό) και απορρυπαντικό. Τρίψτε τις παλιές βαφές με γυαλόχαρτο P280-320. Καθαρίστε με το διαλυτικό αντισιλικόνης 3500 ή με το Aquamax Precleaner.

Για καλύτερη απόδοση του προϊόντος πάνω σε λαμαρίνα εφαρμόστε πρώτα 1-2 χέρια από το αστάρι HP Primer Aerosol.



	ΠΟΛΥ ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ		ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ		ΜΩΝΩΤΙΚΟ	
	ΟΓΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΟΓΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΟΓΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ
HP MULTIGREY FILLER	1000	1000	1000	1000	1000	1000
ΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ	250	160	250	160	250	160
ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ	0	0	100-150	60-90	200-250	120-150
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ'-DIN4, 20°C	65-70"		22-28"		16-18"	
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ	30'		45-60'		60-75'	




#### Σημαντικό

Εάν χρειαστεί προσθέστε τον ελαστικοποιητή AD1208: 10-30%.

### ΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ - ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ

ΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ	6000 Γρήγορος	μερικές βαφές και μικροδιορθώσεις πάνω από 25°C ολική πάντα
	8000 Πάρα πολύ γρήγορος	μερικές βαφές κάτω από 25°C, μικροδιορθώσεις πάνω από 25°C
	9000 Πολύ γρήγορος	μικροδιορθώσεις κάτω από 25°C
ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ	4305 Γρήγορο	για μικροδιορθώσεις
	4310 Μεσαίο	μερικές βαφές πάντα, ολικές κάτω από 25°C
	4320 Αργό	ολικές βαφές πάνω από 25°C



## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΦΗΣ	ΠΟΛΥ ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ		ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ		ΜΟΝΩΤΙΚΟ	
	Συμβατικό	LVLV ή αποδοτικότητα μεταφοράς	Συμβατικό	LVLV ή αποδοτικότητα μεταφοράς	Συμβατικό	LVLV ή αποδοτικότητα μεταφοράς
Μπρεκ άνω δοχείο	mm 1.7-1.9	1.7-1.9	mm.1.6-1.8	1.6-1.8	1.3-1.4	1.2-1.3
Πίεση/bar	2-3	0.5-0.7	2-3	0.5-0.7	2-3	0.5-0.7
Αριθμός Χεριών	3		2		2	
Προτεινόμενο πάχος φιλμ	150-200 μικρά		100 μικρά		40-50 μικρά	
Μέγιστο πάχος φιλμ	300 μικρά		200 μικρά		80-100 μικρά	



## ΣΤΕΓΝΩΜΑ

ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ		
Αναμονή ανάμεσα στα χέρια		3-5 λεπτά
Μπορεί να τριφτεί (100 μικρά, 20°C)		μετά από 2-3 ώρες
Μπορεί να τριφτεί (πάνω από 100 μικρά)		μετά από 4- 6 ώρες
Αναμονή πριν την εφαρμογή του χρώματος		20 λεπτά-12 ώρες μεγ..
<b>ΨΗΣΙΜΟ - ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ</b>		
Αναμονή πριν το στέγνωμα		3-5 λεπτά
Ψήσιμο στο φούρνο		20 λεπτά 60°C
Στέγνωμα με Υπέρυθρη Ακτινοβολία	μεσαία συχνότητα	12 λεπτά
	ή υψηλή συχνότητα	8 λεπτά



### Σημαντικό:

Βεβαιωθείτε ότι το υπόστρωμα HP Multigrey Filler έχει στεγνώσει σε βάθος πριν το τρίψετε έτσι ώστε να αποφύγετε πιθανά προβλήματα. Στο σύστημα βαφής χωρίς τρίψιμο συνιστάται να στεγνώνετε το Multigrey Filler τουλάχιστον 10' στους 40° C και στη συνέχεια να το αφήνετε να κρυώνει πριν εφαρμόσετε το χρώμα.

## ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ

Μπορείτε να ξαναβάψετε 12 ώρες μετά την εφαρμογή χωρίς τρίψιμο (σύστημα βαφής χωρίς τρίψιμο).



## ΤΡΙΨΙΜΟ

ΞΗΡΟ	P320 - 400 + Λεπτό Scotch Brite
ΥΓΡΟ	P800

## ΦΙΝΙΡΣΜΑ

MAXICAR HS, DURALIT CAR, PREMIUM UHS DURALIT, BILUX, AQUAMAX BASECOAT.



## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Συσκευασία 3 λίτρα  
Αποθήκευση σε δροσερό μέρος και μακριά από πηγές θερμότητας  
Θεωρητική καλυπτικότητα 4,1 m<sup>2</sup>/l προϊόν έτοιμο προς χρήση, πάχος φιλμ 100 μικρά



## ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προϊόν αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση  
Συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλείας του προϊόντος MSDS.