oct-06

NUEVO ABF MS 1.164.0100

RESINA NUEVO ABF MS

El nuevo ABF MS brillo directo continua con la tradición del antiguo ABF de MaxMeyer. Fácil de usar con un excelente brillo y apariencia

SUBSTRATOS

Cualquier tipo de imprimación PU 2K o 1K. Puede aplicarse sobre sustratos lijados o incluso húmedo sobre húmedo.

PREPARACION

Encima imprimaciones 2K lijadas con P400
Viejos acabados lijados con P320-360. Desengrasar con Desengrasante 3600.

	VOLUMEN
ABF MS	3
CATALIZADOR	1
DISOLVENTE	0,75
VISCOSIDAD - DIN4, 20°C	18"-23"
VIDA UTIL DE LA MEZCLA	2h

Importante: No aplicar el nuevo ABF MS sobre acabados termoplásticos o disolvente.

CATALIZADORES -DISOLVENTES

CATALIZADOR	3240	Catalizador Lento ABF MS
CATALIZADOR	3250	Catalizador Medio ABF MS
DISOLVENTE	3210	Disolvente Lento
DISOLVENTE	3220	Disolvente Medio
DISOLVENTE	3230	Disolvente Rápido
ACELERANTE	1651	Añadir 2% en peso, si se requiere

APLICACION

Equipo	*Convencional*	*Airmix*
Pico de fluido	mm 1.4-1.7	
Presión aplicación	3-4 bars	
Intervalo entre capas	5 min 20°C	
Número de capas		2
Espesor recomendado		40-60 micras
Máximo espesor		70 micras



SECADO

Intervalo entre capas	3-5min
Libre de polvo	10-15 min
Al tacto	4-5 horas
Completamente seco 20°C	12 horas
Completamente seco 60°C	30 min

REPINTABLE

Repintable después:

24 horas a 20°C	(lijado conP400)
30 minutos a 60°C	(lijado conP400)

LIJADO

SECO	P400
HUMEDO	No permitido

DATOS TECNICOS

Envase	5l
Almacenaje	en lugar fresco y seco alejado de fuentes de calor
Rendimiento teórico	11 m^2/l de mezcla listo al uso, para un espesor de 50 micras.

SEGURIDAD E HIGIENE

Estos productos son solo para el pintado profesional de automóviles, y no para otros propósitos que los especificados. La información en la ficha técnica está basada en el conocimiento técnico y científico actual, y es responsabilidad del usuario tomar todas las medidas para asegurar la ideonidad del producto con el propósito planeado.

Para información sobre Seguridad e Higiene consultar la Hoja de Seguridad, también disponible en:
http://www.ppg.com/Maxmeyer_MSDS

Para más información póngase en contacto con
Departamento de Atención al Cliente
PPG Ibérica Sales & Services S.L.
Pol. Ind. La Ferrería
Avda. La Ferrería s/n.
Montcada i Reixac (Barcelona)
Tel: 935 611 000
Fax: 935 751 697

MaxMeyer y el Logo MaxMeyer MaxMeyer son marcas registradas de PPG Industries.
© 2006 PPG Industries. Todos los derechos reservados.