

FONDO DURALIT ABF


4.856.3204

FONDO POLIURETÁNICO - BLANCO

Fondo poliuretánico 2K con gran poder aislante.

Puede usarse sea en ciclos seco sobre seco sea en ciclos sin lijado.

El Fondo Duralit ABF se puede colorear hasta el 20% en volumen con los esmaltes Duralit ABF y Duralit Car.



SOPORTES

Neophos.

Masillas y fondos poliéster.

Fondos e imprimaciones epoxídicos.

Vitrofibra y gel-coat.

Viejos pintados en buenas condiciones, lijados.

PREPARACIÓN

Limpiar la superficie. Lijar los viejos pintados con papel de lija P280-320.

Lavar con diluyente anti-silicona 3500.



	VOLUMEN		PESO	
FONDO DURALIT ABF	1000	1000	1000	1000
CATALIZADOR 1.956.3235	330	-	190	-
CATALIZADOR 1.959.3280	-	600	-	350
DILUYENTE	250-350	0-100	150-200	0-50
VISCOSIDAD - DIN4 20°C	15-18"			
POT LIFE	120'			



Importante :

se aconseja emplear el catalizador 3280 sólo en los ciclos sin lijado para mejorar la absorción de humos y la resistencia mecánica.



CATALIZADORES - DILUYENTES

CATALIZADORES	1.956.3235	Normal
	1.959.3280	Extra
DILUYENTES	1.911.4310	Normal
	1.911.4320	Lento
	1.911.4305	Rápido

APLICACIÓN

Equipo	Tradicional	Airless	LVLP alta transferencia
Boquilla pistola de gravedad	1.6-1.8 mm	0.13-0.15 pulgadas	1.6-1.8
Presión a la pistola Bars	3-3.5	120-140	0.5-0.7
Número de manos		2-3	
Espesor aconsejado		50-100 micras	





SECADO

AL AIRE (en función del espesor y de la temperatura ambiente):

Intervalo entre manos

10 minutos

Secado al polvo

10 minutos

Seco para lijar

2-3 horas después

AL HORNO

20-30 min. 50-60°C



NUEVO PINTADO

Posible sin lijar, hasta 8 horas después de la aplicación (ciclos non sanding).



LIJADO

A SECO

P320-400

A HÚMEDO

P800

ACABADO

Duralit ABF, Duralit Car, Maxicar HS.



DATOS TÉCNICOS

Envasado

2.5 l.

Almacenaje

en lugar fresco y seco alejado de fuentes de calor.

Rendimiento teórico

7.5 mq/l de mezcla lista al uso, espesor de 50 micras.



NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD

Producto para uso exclusivo de profesionales.

Consultar la ficha de seguridad del producto.