

DURALIT ABF RAL 9006

1.160.0202

BASE METALIZADA PARA BICAPAS

Duralit ABF RAL 9006 es una base metalizada para utilizar en ciclos bicapa. Recubierta con el Barniz protector, posee una elevada resistencia a la luz, a los agentes atmosféricos y químicos y a los esfuerzos mecánicos.

Importante :

el producto no se puede mezclar con las bases de la serie 160.

SOPORTES

Fondos poliuretánicos, acrílicos.
Fondos de poliéster.
Viejos pintados en buenas condiciones, lijados.

PREPARACIÓN

Consultar la ficha técnica del fondo utilizado.
Se recomienda un lijado final con P320-400.

	VOLUMEN
DURALIT ABF RAL 9006	1000
DILUYENTE	800-1000
VISCOSIDAD - DIN4, 20°C	15-16"
POT LIFE	ilimitada






DILUYENTES

1.911.4305 Normal
1.911.4310 Lento

APLICACIÓN

Equipo	Tradicional	LVLP alta transferencia
Boquilla pistola de gravedad	1.4-1.6 mm	1.2-1.3
Presión a la pistola Bars	2-3	0.3-0.5
Número de manos	2 + 1-2 matizado	
Espesor aconsejado	15-20 micras	





SECADO

AL AIRE (en función del espesor y de la temperatura ambiente):
Intervalo entre las manos 5-15 minutos
Inmunidad al polvo 5-10 minutos
TIEMPO DE ESPERA antes de aplicar el barniz mín. 20 minutos-máx. 4 horas

ACABADO

Maxilack - Maxiclear HS New.



DATOS TÉCNICOS

Envasado 3 l.
Almacenaje en lugar fresco y seco alejado de fuentes de calor.
Rendimiento teórico 8 mq/l de mezcla lista al uso, espesor de 15 micras.



NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD

Producto para uso exclusivo de profesionales.
Consultar la ficha de seguridad del producto.