




Masilla 0565 1.839.0565

MASILLA DE POLIÉSTER



La **Masilla 0565** es una masilla de poliéster de gran calidad, característica por sus tiempos de secado muy cortos. Es fácil de moldear, no gotea y se puede lijar fácilmente. Gracias a su estructura granular, la **Masilla 0565** es adecuada tanto para reparaciones pequeñas como para capas más espesas.


SUSTRATOS

Metal sin tratar limpio, desengrasado y lijado.
Fibra de vidrio, gel coat, lijados
Pintura en buenas condiciones, lijada (excepto productos termoplásticos).


Importante:

No aplicar sobre pinturas termoplásticas o sensibles a los disolventes.
En estos tipos de pinturas, mantenga la masilla dentro de los bordes de la pintura circundante.

PREPARACIÓN



Limpie la superficie con agua (preferiblemente caliente) y detergente. Lije la pintura antigua con papel de lija P60. Lave con desengrasante 3600.



	MEZCLA
MASILLA 0565	100
CATALIZADOR	2 % por mezcla
VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA	4 -7 minutos a 20 °C

Importante:

Durante el invierno, cambie la proporción de la mezcla en un 3 % para mejorar los tiempos de secado. Mezcle bien el catalizador hasta que el característico color rojo haya desaparecido. No utilice más cantidad de catalizador de la recomendada para evitar la decoloración del esmalte.

CATALIZADORES

Tubo de 50 g de SHA305 por mezcla


APLICACIÓN




Una o más capas
Espesor recomendado 200-800 micras
Espesor máximo 1000 micras



Masilla 0565 1.839.0565



SECADO



SECADO AL AIRE

Intervalo entre capas

10 minutos a 10 °C
tras 25 minutos a 10 °C

8 minutos a 20 °C
tras 15 minutos a 20 °C

Lijable en seco

SECADO CON INFRARROJOS

Onda media

10 minutos

Onda corta

5 minutos

LIJADO



LIJADO EN SECO

Cuando se utiliza para retoques junto con la masilla MS FILLER 4020

primera capa

P 80

segunda capa

P 120 + P 220

área circundante

P 320 - 400

POSIBILIDAD DE REPINTADO CON APAREJOS

Todos los aparejos de la gama MaxMeyer Car Refinish

FICHA TÉCNICA



Tamaño del envase
Almacenamiento

Bidón de 1385 kg, catalizador incluido
Almacene en lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor

SEGURIDAD Y TRATAMIENTO



Estos productos son para uso profesional exclusivamente y no deben utilizarse para otros propósitos que los especificados.

La información que consta en esta FTP se basa en los conocimientos científicos y técnicos presentes, y es responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias para garantizar la idoneidad del producto para el propósito deseado.

Consulte las fichas de seguridad de los materiales para obtener más información sobre seguridad e higiene en:

Para más información, póngase en contacto con:

PPG Industries (UK) Limited. MaxMeyer Division Customer Service & Sales Group, Needham Road, Stowmarket, Suffolk. IP14 2AD, Reino Unido. Telf.: +44 01449 771779 Fax: +44 01449 773495

MaxMeyer y su logotipo son marcas registradas de PPG Industries.

© 2011 PPG Industries. Reservados todos los derechos.