

INHIBIDOR DE OXIDO ULTRA SINTETICO

4.812.2....

2001 ROJO - 2126 BLANCO - 2961 GRIS

El Inhibidor de óxido ultra-sintético de 1 componente posee características de tiempos de secado cortos y buena adherencia.

SUBSTRATOS

Acero desnudo (sin calamina)desengrasado, fosfatado, lijado y limpiado con chorro de arena
Hierro fundido

PREPARACION

Limpiar perfectamente el soporte a pintar.
Si contiene calamina para obtener mejor rendimiento puede lijarse
ó limpiar con chorro de arena.



	VOLUMEN	PESO
INHIBIDOR	1000	1000
DISOLVENTE	250-350	150-200
VISCOSIDAD - DIN4, 20°C	20-25"	
VIDA UTIL D ELA MEZCLA	sin límite	




DISOLVENTES

1.921.3205	Nitro
1.921.1205	Nitro libre aromáticos
1.911.1226	Sintético
1.911.1023	Sintético Lento

APLICACION

Equipo	Tradicional	Airless	Alta Transferencia eficiente
Pico de fluido	1.6-1.8 mm	0.11-0.13 inches	1.6 - 1.8
Presión aplicación	3-4 atm	120-140	0.5 - 0.7
Número de capas		2	
Espesor recomendado		40-60 micras	





SECADO

SECADO AL AIRE (depende del espesor y de la temperatura)

Tiempo evaporación entre capas

Manipulable

Repintable después de

5-10 minutos

30-60 minutos

60 minutos



ACABADO

Aunque es un producto para aplicara a 1 sola mano, puede ser repintado con esmaltes sintéticos de secado al aire con el objeto de incrementar la resistencia y el brillo.



DATOS TECNICOS

Envase 0,750 l. 4 l. 20 l.

Almacenaje en lugar fresco y seco alejado de fuentes de calor

Rendimiento teórico 6,7 m²/l de mezcla listo al uso, para un espesor de 50 micras



SEGURIDAD E HIGIENE

Estos productos son solo para el pintado profesional

de automóviles, y no para otros propósitos que los especificados.

La información en la ficha técnica está basada en el conocimiento técnico y científico actual, y es responsabilidad del usuario tomar todas las medidas para asegurar la idoneidad del producto con el propósito planeado.

Para más información póngase en contacto con

Departamento de Atención al Cliente

PPG Ibérica Sales & Services S.L.

Pol. Ind. La Ferrería

Avda. La Ferrería s/n.

Montcada i Reixac (Barcelona)

Tel: 935 611 000

Fax: 935 751 697

Para información sobre Seguridad e Higiene consultar la Hoja de

Seguridad, también disponible en:

http://www.ppg.com/Maxmeyer_MSDS

MaxMeyer y el Logo MaxMeyer



son marcas registradas de PPG Industries.

© 2006 PPG Industries. Todos los derechos reservados.