

Base matizante UHS

1.977.0500

BASE MATIZANTE UHS

La **base matizante UHS** está basada en una resina acrílica y su función es reducir el nivel de brillo de los nuevos acabados ABF.

SUBSTRATOS

Cualquier tipo de imprimación PU de 2K o 1K. Puede aplicarse sobre sustratos lijados o incluso húmedo sobre húmedo.

PREPARACION

Para lograr un aspecto regular en la superficie el soporte deberá estar preparado en uniformidad sin áreas con grandes absorciones.



RATIO MEZCLA EN VOLUMEN (para 1000 cc de acabado)

ACABADOS	BRILLO ALCANZABLE		
	60 brillo	40 brillo	20 brillo
NUEVO ABF	500	750	1000




NOTA:

BRILLO 100 =	máximo brillo
BRILLO 60 =	semi-brillo
BRILLO 40 =	semi-mate
BRILLO 20 =	mate

A fin de conseguir un nivel homogéneo de opacidad en el nuevo ABF se recomienda dejar evaporar de 30 - 60 minutos antes del secado al horno.

CATALIZADORES -DISOLVENTES

Ir a buscar la ficha técnica del acabado correspondiente.
A los acabados que se les ha añadido la Base Matizante UHS, su proporción de mezcla es 5 : 1 : 0.6



APLICACION

La Aplicación es la misma que en los acabados de brillo completo. Para más información repasar las fichas técnicas.

Importante:

La opacidad de los productos mezclados con la base matizante disminuye en proporción a la cantidad de agente matizante añadido.

Los siguientes factores influyen en el nivel final de brillo:

1. Naturaleza acabado: a mayor cantidad de resina en el acabado, mayor brillo.
2. Secado: el secado al horno proporciona un mayor brillo que el secado al aire.
3. Acabado existentes: superficies más absorbentes proporcionan menor brillo.
4. Espesor capa: a mayor espesor, más brillo.



DATOS TECNICOS

Envase	1 L
Almacenaje	en lugar fresco y seco alejado de fuentes de calor

INFORMACION VOC

El valor límite en la UE para este producto(categoría producto :IIB.ed) listo al uso es máximo 840g/litro de VOC. El contenido en VOC de este producto listo al uso es máximo 840g./l. Dependiendo del modo que lo usemos el VOC de este producto listo al uso puede ser más bajo que el especificado por la directiva de la UE.
may be lower than that specified by the EU directive code.



SEGURIDAD E HIGIENE

Estos productos son solo para el pintado profesional de automóviles, y no para otros propósitos que los especificados. La información en la ficha técnica está basada en el conocimiento técnico y científico actual, y es responsabilidad del usuario tomar todas las medidas para asegurar la idoneidad del producto con el propósito planeado.

Para más información póngase en contacto con el Departamento de Atención al Cliente
PPG Ibérica Sales & Services S.L.
Pol. Ind. La Ferrería
Avda. La Ferrería s/n.
Montcada i Reixac (Barcelona)
Tel: 935 611 000
Fax: 935 751 697

Para información sobre Seguridad e Higiene consultar la Hoja de Seguridad, también disponible en:

<http://www.ppg.com/Maxmeyer MSDS>

MaxMeyer y el Logo MaxMeyer  son marcas registradas de PPG Industries.
© 2006 PPG Industries. Todos los derechos reservados.

MaxMeyer and the MaxMeyer logo  are trademarks of PPG Industries.
© 2006 PPG Industries. All rights reserved.