

## MASILLA DE POLIESTER

**Stopper 1800** es una masilla poliéster a espátula de óptima calidad, caracterizada por su fácil aplicación y rápido secado..

**Stopper 1800** es fácil de aplicar, no cae de la espátula y se lija rápidamente. Gracias a su equilibrada finura y estructura granular no deja poros y puede utilizarse para rellenar, tanto pequeñas como grandes imperfecciones.

## SOPORTES

Chapa metálica, desengrasada y lijada.  
Fibra de vidrio, gel-coat, lijados.  
Pinturas en buenas condiciones, previo lijado (excluir termoplásticas)

*Importante :*


No aplicar sobre Ecophos, pintados termoplásticos o sensibles a los disolventes. Para éste tipo de pintados, aplicar la masilla dentro del parche sin llegar a la zonacircundante con el pintado.

## PREPARACIÓN

Limpiar la superficie con agua (preferiblemente caliente) y detergente. Lijar los acabados antiguos con P60. Limpiar con desengrasante antisiliconas Desengrasante 3600.



	PESO
STOPPER 1800	1000
CATALIZADOR	20
VIDA MEZCLA	4 - 7 min.




*Importante :*

Durante el invierno, cambiar el ratio de mezcla a 3% para mejorar el tiempo de secado. Mezclar bien el catalizador hasta que desaparezca el típico color rojo. No usar más cantidad de catalizador de la recomendada para evitar problemas de decoloración del acabado.

## CATALIZADORES

CATALIZADOR                      SHA305 Tubo de 45 o 50 gramos





## APLICACIÓN

Una o dos pasadas  
Espesor aconsejado  
Espesor máximo

200-800 micras  
1000 micras



## SECADO

AL AIRE

Intervalo entre capas

Lijado en seco

SECADO IR

onda media

onda corta

a 10°C  
10 min.  
después de 25 min.

a 20°C  
8 min.  
después de 15 min.

10 minutos

5 minutos



## LIJADO

EN SECO

Cuando se utiliza en retoques con MS FILLER 4:1:

Primera pasada

Segunda pasada

Area de perímetro

P 80  
P 120 + P 220  
P 320 - 400

## REPINTADO

Cualquier aparejo de la línea MaxMeyer Car Refinish



## DATOS TÉCNICOS

Envasado                      botes de 1 Kg              1.834.1800/e1K (catalizador incluido)  
                                         botes de 1.5 Kg            1.834.1800/e1.5K (catalizador incluido)  
                                         cartucho de 1.5 Kg        1.834.1800/e1,5CK (catalizador incluido)

Almacenaje                    Almacenar en un sitio fresco y seco lejos del calor

## INFORMACIÓN VOC

El valor límite UE para este producto (categoría de producto: IIB.b) en mezcla listo al uso es 250 g/litros de VOC.

El contenido en VOC de este producto en mezcla listo al uso es como máximo 250g/litro Dependiendo del modo de uso elegido, el VOC real de la mezcla listo al uso puede ser inferior al especificado por la Directiva UE.



## SEGURIDAD E HIGIENE

**Estos productos son solo para el pintado profesional**

de automóviles, y no para otros propósitos que los especificados. La información en la ficha técnica está basada en el conocimiento técnico y científico actual, y es responsabilidad del usuario tomar todas las medidas para asegurar la idoneidad del producto con el propósito planeado.

PPG Ibérica Sales&Services Refinish  
Ctra. Gracia-Manresa Km. 19,2  
08191 Rubi ( Barcelona )  
España.  
**TeL: + 34 93 565 03 25**

Para información sobre Seguridad e Higiene consultar la Hoja de Seguridad, también disponible en: [www.maxmeyer.com](http://www.maxmeyer.com)

