



# APAREJO HP HÚMEDO SOBRE HÚMEDO

## 1.841.8001 - 8004 - 8006


### APAREJOS HP HÚMEDO SOBRE HÚMEDO GRIS CLARO (8001) - GRIS (8004) - GRIS OSCURO (8006)

Los aparejos HP Húmedo sobre Húmedo son aparejos Acrílicos 2K de secado rápido son diseñados para usar debajo de Aquamax y UHS Duralit Extra y para dar una excelente apariencia y adhesión sobre una amplia gama de sustratos. Como aparejos Húmedo sobre Húmedo, proporcionan un proceso de reparación rápido, particularmente para paneles nuevos.

Este aparejo está disponible en 3 colores; 8001 - Blanco, 8004 - Gris y 8006 - Gris Oscuro. Se pueden mezclar entre ellos para conseguir la gama de tonos grises MultiGrey.

Esto permite un ahorro significativo en tiempo y materiales.

Los aparejos HP Húmedo sobre Húmedo reducen el tiempo total de trabajo en todos los sistemas de secado (aire, horno



### SUSTRATOS

Los aparejos HP húmedo sobre húmedo sólo pueden aplicarse sobre:

Acabados originales en buenas condiciones, después de lijar. Una buena preparación es esencial para obtener los mejores resultados con estos aparejos.

Aluminio y acero preimpresados.


Paneles nuevos electrocincados, tras un ligero lijado con Scotch-brite y limpieza.

Se puede usar directamente sobre sustratos de plásticos rígidos bien preparados

### PREPARACIÓN

Limpiar la superficie con agua (de preferencia caliente) y detergente. Limpiar con el prelimpiador AquaMax. antes de pintar. Las áreas de metal desnudo tienen que ser desengrasadas con el desengrasante antisilicona 3600.

	VOLUMEN	PESO
APAREJOS HP HUMEDO SOBRE HUMEDO	1000	1000
CATALIZADOR	250	161
DILUYENTE	300	188
VISCOSIDAD DE APLICACION - DIN4, 20°C	16 - 18"	
VIDA UTIL	30 - 45 minutos @ 20°C	



### CATALIZADORES - DILUYENTES

CATALIZADORES	4000	Lento	más de 25°C.
	6000	Rapido	entre 18°C y 25°C.
	8000	Extra rápido	hasta 18°C.
DILUYENTES	2520	Lento	más de 25°C.
	2510	4320 Normal	entre 18°C y 25°C.






# APAREJO HP HÚMEDO SOBRE HÚMEDO

1.841.8001 - 8004 - 8006

## APLICACIÓN

### CICLO

Equipamiento	<i>Convencional o pistolas que cumplen</i>
Pico de Fluido (mm)	1.4 - 1.6
Presión pistola (bar)	2 bar - o ver las instrucciones del fabricante
Número de capas	1 mano entera o 1 mano doble
Espesor recomendado	25 - 35 micras
Espesor máximo	35 micras



## SECADO

Secado al aire	
Evaporación entre capas	Ninguna
Evaporación antes de aplicar el acabado	15 - 20 minutos
Listo para lijar (a 25 micras, 20° C)	Un ligero lijado se puede llevar acabo tras 20 minutos.

### Importante:


Esperar a que el aparejo **Húmedo sobre Húmedo** haya evaporado completamente antes de aplicar el acabado para evitar posible absorción.

## REPINTADO

Aparejo **HP Húmedo sobre Húmedo** se puede repintar directamente con Aquamax Extra o UHS Duralit Extra

## DATOS TÉCNICOS


Envase	1 y 3 Ltr
Almacenaje	En lugar fresco y seco alejado de fuentes de calor
Rendimiento teórico	5,8 m <sup>2</sup> /l mezcla lista al uso, espesor de 25 micras





## APAREJO HP HÚMEDO SOBRE HÚMEDO 1.841.8001 - 8004 - 8006

### RATIOS DE MEZCLA MULTIGREY



	M1	M4	M5	M6
8001 Blanco	100	--	--	--
8004 Gris	--	100	64	--
8006 Gris Oscuro	--	--	36	100

#### Los ratios de mezcla están expresados en porcentajes

Esta mezcla debe ser activada y diluida tal y como indica la ficha técnica antes de la aplicación.

### INFORMACION SOBRE VOC

El valor límite del UE para este producto (subcategoría de producto: IIB.c) listo al uso es como máximo de 540 g/litro de VOC. El contenido máximo de este producto listo para su uso es de 540 g/litro. Dependiendo del modo elegido del uso, el VOC listo al uso real de este producto puede ser más bajo que el especificado por la Directiva UE.

### SEGURIDAD E HIGIENE



Estos productos son sólo para el pintado profesional y no para otros propósitos que los especificados.

La información en la ficha técnica está basada en el conocimiento técnico y científico actual, y es responsabilidad del usuario tomar todas las medidas para asegurar la idoneidad del producto con el propósito planeado,

Para información sobre Seguridad e Higiene consultat la Hoja de Seguridad, también disponible en :  
[www.maxmeyer.com](http://www.maxmeyer.com)

**PPG Ibérica Sales & Services Refinish**  
Ctra. Gracia-Manresa Km.19,2  
08191 Rubi (Barcelona)  
España  
Tel : +34 93 565 03 25

MaxMeyer y el logo de MaxMeyer son marcas de PPG industries.  
© 2011 PPG Industries. Todos los derechos reservados.