

ADITIVO TEXTURIZANTE

1.975.5500/5501

TEXTURADO FINO (1.975.5500) - TEXTURADO GRUESO (1.975.5501)

Aditivo texturizante permite obtener acabados mates con efecto texturado cuando se mezcla con UHS Duralit Extra, y Barniz UHS 0350.

RATIO MEZCLA

UHS DURALIT EXTRA O 1.360.0350	Acabado	Aditivo 5500 Fino	Aditivo 5501 Grueso	Catalizador HS	Diluyente Aditivo
Texturado Fino	2 volumen	3 volumen		1 volumen	2 volumen
Texturado grueso	2 volumen		1,5 volumen	1 volumen	2 volumen



USO

Aplicar con pistola de gravedad (pico de fluido 1.6-1.8 mm).
Mirar ficha técnica para informaciones importantes de los productos.



Para acabados bicapa el aditivo texturizante se puede adicionar indistintamente a la base bicapa o al barniz.

No agregue aditivos texturizante en ambos a la misma vez.

El aditivo texturizante reduce la opacidad y cambia ligeramente los colores.

DATOS TÉCNICOS

Envasado 1 litro
Almacenaje Conservar en lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor.



INFORMACIÓN VOC

El valor límite en la UE para este producto (categoría producto :IIB.e) listo al uso es máximo 840g/litro de VOC. El contenido en VOC de este producto listo al uso es máximo 840g./l. Dependiendo del modo que lo usemos el VOC de este producto listo al uso puede ser más bajo que el especificado por la directiva de la UE.

SEGURIDAD E HIGIENE

Estos productos son solo para el pintado profesional

de automóviles, y no para otros propósitos que los especificados. La información en la ficha técnica está basada en el conocimiento técnico y científico actual, yes responsabilidad del usuario tomar todas las medidas para asegurar la idoneidad del producto con el propósito planeado.

PPG Ibérica Sales & Services Refinish
Ctra. Gracia-Manresa Km.19,2
08191 Rubi (Barcelona)
España
Tel : +34 93 565 03 25



Para información sobre Seguridad e Higiene consultar la Hoja de Seguridad, también disponible en:

http://www.ppg.com/Maxmeyer_MSDS

