

# HP AEROSOL PRIMER '1.880.2000 - 2006

## AEROSOL PRIMER 1 K SIN CROMATOS

**HP Aerosol Primer** es una imprimación 1K sin cromatos. Además de alta protección contra el óxido, HP Aerosol Primer garantiza una óptima adhesión sobre hierro. También puede ser usado antes de aplicar el aparejo cuando hay zonas que quedan en chapa descubierta o en zonas alcanzadas en el lijado del aparejo. En estos casos se puede repintar directamente con el acabado final.

## SOPORTE

Chapa galvanizada. Desengrasada y lijada.  
Pinturas originales, previamente lijadas con (P360-400 o Scotch Brite Fino)  
Masillas poliéster Stopper 1800 y Stopper 3800, lijadas con P360-400.  
Acabados antiguos en buenas condiciones, lijados (excluyendo pinturas termoplásticas)


## PREPARACION

Limpiar la superficie con agua (preferiblemente caliente) y detergente. Lijar los acabados antiguos con papel P320-360. Desengrasar con 3600 o Aquamax Precleaner.

Agitar el spray con fuerza para mezclar bien sus componentes.

Producto listo al uso.

**Importante:** HP Aerosol Primer no se recomienda su aplicación sobre acabados termoplásticos o pinturas sensibles a los disolventes.



## APLICACION

Mantenga una distancia de 15-20 cm. Para aplicar en el panel  
Número de capas  
Espesor recomendado  
Espesor máximo

1-2  
10-20 micras  
30 micras





## SECADO

Al aire  
Evaporación entre capas  
Aplicación de Acabado o el Fondo sin lijado previo  
Apropiado para el lijado seco o húmedo a 20° C  
SECADO HORNO / IR

no es necesario  
después de 10-15 minutos  
después de 30 minutos  
no se recomienda



## REPINTADO

Repintable después de 10-15 minutos de aplicarlo sin lijar.



## LIJADO

Normalmente no requiere lijado. Si se necesitase quitar alguna suciedad:  
SECO P400-600  
HÚMEDO P800-1000

## ACABADO

Todos los aparejos y acabados de la línea Car Refinish  
(Excluyendo Filler 3300)



## DATOS TÉCNICOS

Envasado Aerosol de 400 mls  
Almacenaj Conservar en lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor.

## INFORMACIÓN VOC

El valor límite en la UE para este producto(categoría producto :IB.e) listo al uso es máximo 840g/litro de VOC. El contenido en VOC de este producto listo al uso es máximo 840g./l. dependiendo del modo que lo usemos el VOC de este producto listo al uso puede ser más bajo que el especificado por la directiva de la UE.



## SEGURIDAD E HIGIENE

Estos productos son solo para el pintado profesional de automóviles, y no para otros propósitos que los especificados. La información en la ficha técnica está basada en el conocimiento técnico y científico actual, yes responsabilidad del usuario tomar todas las medidas para asegurar la idoneidad del producto con el propósito planeado.

**Departamento de Atención al Cliente  
PPG Ibérica Sales & Services S.L.  
Pol. Ind. La Ferrería  
Avda. La Ferrería s/n.  
Montcada i Reixac (Barcelona)  
Tel: 935 611 000  
Fax: 935 751 697**

Para información sobre Seguridad e Higiene consultar la Hoja de Seguridad, también disponible en:  
[www.maxmeyer.com](http://www.maxmeyer.com)