



STOPPER 1800


1.834.1800

Update: avril 2009

POLYESTER PUTTY

Stopper 1800 est un mastic à spatule polyester de qualité supérieure. Ce mastic est facile à appliquer au couteau et sèche très vite.

Stopper 1800 est facile à modeler, ne goutte pas du couteau et peut être poncé rapidement. Grâce à sa structure fine équilibrée, ce mastic empêche la formation de trous. **Stopper 1800** est approprié pour grandes et petites réparations.



SUPPORTS

Métal nu nettoyé et poncé

Fibre de verre et gelcoat poncés

Peintures existantes poncées en bon état (sauf produits thermoplastiques)


ATTENTION: Ne pas appliquer sur de l'Ecophos, des peintures thermoplastiques ou peintures sensibles aux solvants. Sur ces types de peinture le mastic doit rester à l'intérieur des limites de la peinture autour.

PREPARATION

Nettoyer la surface avec de l'eau et un dégraissant. Poncer l'ancienne couche de peinture avec le P60. Rincer avec le dégraissant anti silicone 3600



	Poids
Stopper 1800	100
Hardener	2% sur poids
Durée de vie en pot	4 – 7 min. à 20°C



ATTENTION: En hiver, il faut augmenter le rapport de mélange à 3% pour améliorer les temps de séchage.


Mélanger le mastic avec le durcisseur jusqu'à ce que la teinte rouge caractéristique disparaisse. Ne pas dépasser la quantité indiquée de durcisseur afin de prévenir la décoloration de la finition.



PROCESSUS

Une ou plusieurs couches
épaisseur de couche recommandée
épaisseur de couche maximale

200 – 800 microns
1000 microns




SECHAGE

Sécher à l'air:
Evaporation entre les couches
Poncer à sec

à 10°C
10 min.
après 25 min.

à 20°C
8 min.
après 15 min.



Sécher aux IR:
ondes moyennes
ondes courtes

10 min.
5 min

PONÇAGE

Poncer à sec:

Première couche	P80
Deuxième couche	P120 + P220
Zones voisines	P320 - P360

SURPEINTURE

Peut être surpeint avec tous les primers de la série MaxMeyer.

DONNEES TECHNIQUES

Emballage	boîtes de 1.5 kg	code 1.834.1800/E1.5K (avec durcisseur)
	boîtes de 1.5 kg cartouche	code 1.834.1800/E1.5CK (avec durcisseur)

Stockage Sec et frais. Eloigné de toute source de chaleur.





INFORMATION COV

La valeur d'émission permis par l'UE pour ce produit (catégorie de produit: IIB.d) sous forme prête à l'emploi, est d'au maximum 250g/litre COV.

L'émission COV de ce produit prêt à l'emploi est d'au max. 250 g/litre.

Selon le processus de travail le COV réel de ce produit prêt à l'emploi pourrait être inférieure aux spécifications dans le Code Directive UE

SANTE ET SECURITE

CES PRODUITS SONT UNIQUEMENT DESTINE A UN USAGE PROFESSIONNEL et ne sont pas appropriés à d'autres buts que ceux mentionnés. Les informations dans ce PDS sont basées à des recherches scientifiques et techniques. C'est la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures de précaution nécessaires afin de pouvoir garantir un usage correct du produit. Pour de plus amples renseignements sur la santé et la sécurité, veuillez consulter la fiche Material Safety Data Sheet, disponible sur <http://www.maxmeyer.com>



INFORMATION

PPG Industries
infobenelux@ppg.com

MAXMEYER®, AQUAMAX® and the MAXMEYER logo are registered trademarks of PPG Sarl.

©Copyright 2013 PPG Industries Ohio, Inc. All rights reserved.
Copyright in the above product numbers that are original is asserted
by PPG Industries Ohio, Inc.