


Update mai 2018

Waterborne Basecoat for 2-3 Stage Finishes



Aquamax basecoat est une laque à l'eau pour teintes nacrées et systèmes multicouches. Le produit est doté d'un pouvoir couvrant élevé, augmente la productivité et est d'une excellente qualité. Il est également apte aux réparations de panneaux entiers et spotrepairs

Aquamax Basecoat peut être recouvert de n'importe quel vernis de la gamme MAXMEYER® Car Refinish et donne un excellent résultat et une longue durabilité.

Aquamax basecoat n'est pas inflammable et diminue considérablement l'émission de solvants.

Supports

MaxMeyer Compliant 2K HS Primers et Fillers.
(voir PDS pour la combinaison avec *Aquamax Basecoat*)
Finition d'origine, poncée (P360-400 ou Scotch Brite fin)

Préparation



Pour le ponçage final, il est recommandé d'utiliser le papier P320-P400 ou Scotch Brite Fin (à la main ou à la machine) avant l'application de la finition. Pour les spot repairs, il est nécessaire de soigneusement poncer l'apprêt avec P800-P2000 pour mieux couvrir les rayures.

Passer le chiffon anti-poussière avant l'application de la laque.


	VOLUME
<i>Aquamax Basecoat</i>	100
<i>Aquamax Thinner 1.911.9910</i>	10 - 30
	10 – SCB teintes unies et nacrées 20 – teintes métalliques 30 – métallique à température >25-30°C
Pot Life	3 mois. Bien mélanger avant usage

La viscosité dépend de la quantité de diluant choisie, mais une viscosité optimale est atteinte en 22-26 sec. DIN4 à 20°C.



Diluant

1.911.9910 AquaMax Diluant



Application




Matériel de pulvération	Conventionel	HVLP	LVLP ou high transfer efficiency
Pistolet à gravite	1.2-1.3	1.2-1.3	1.2-1.3
Pression de pistolage	2-3	0.3-0.7	2-3
Nombre de couches	2-3	2 - 3	2-3
Épaisseur de couche recommandée		15-20 micron	

ATTENTION : Si nécessaire, voiler avec une couche légère pour obtenir un aspect uniforme de la surface.

Bien nettoyer le pistolet avec de l'eau du robinet ou Gun Cleaner avant d'utiliser le produit. Ne pas utiliser le pistolet contenant des résidus de produit au solvant. Après application, laver le pistolet avec de l'eau du robinet ou Gun Cleaner.

Sécher



SECHAGE A L'AIR: (20%, humidité relative <50%)

Temps d'évaporation entre les couches

10-15 min.

Temps d'évaporation entre les couches (sècheur à l'air)

1-2 min.

Temps d'évaporation avant l'application du vernis

Séchage à l'air

20-30 min.


Séchage aux IR:

- Onde moyenne

3 min.

- Onde courte

2 min.




ATTENTION: Avant de sécher avec l'IR, laisser mater complètement AquaMax Basecoat



Vernis

Tous les vernis 2K de la gamme *MaxMeyer Car Refinish*



Données techniques

Emballage	0,5 – 1 l.
Stockage	dans un endroit frais et sec.
Rendement théorique	12,5-20 m²/l de mélange prêt à l'emploi pour épaisseur 10 microns.



Information COV

La valeur d'émission permis par l'UE pour ce produit (catégorie de produit: IIB.d) sous forme prête à l'emploi, est d'au maximum 420g/litre COV.

L'émission COV de ce produit prêt à l'emploi est d'au max. 420g/litre.

Selon le processus de travail le COV réel de ce produit prêt à l'emploi pourrait être inférieure aux spécifications dans le Code Directive UE.

Santé et sécurité

CES PRODUITS SONT UNIQUEMENT DESTINES A UN USAGE PROFESSIONNEL et ne sont pas appropriés à d'autres buts que ceux mentionnés. L'information mentionnée dans ce PDS est basée sur des tests scientifiques et techniques. C'est la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures de précaution nécessaires afin de pouvoir garantir un usage correct du produit. Pour des informations de santé et de sécurité, voir la fiche MSDS, disponible via <http://www.maxmeyer.com>



Pour plus d'info

PPG
Infobenelux@ppg.com

AquaMax and *MaxMeyer* are trademarks of PPG industries Sarl.
©Copyright 2013 PPG Industries Ohio, Inc. All rights reserved.
Copyright in the above product numbers that are original is asserted by PPG Industries Ohio, Inc.

Ces produits sont uniquement aptes à l'usage professionnel