

ANTIROUILLE GRIS

4.812.2961

ANTIROUILLE GRIS

Antirouille monocomposant de nature synthétique offrant un bon pouvoir garnissant et un séchage très rapide.

SUPPORTS

Acier nu (sans calamine) dégraissé, phosphaté et poncé ou grenailé
Fonte

PREPARATION

Nettoyer soigneusement la surface à peindre.

En présence de calamine et pour obtenir de meilleurs résultats, il est conseillé de poncer ou de grenailer les supports.



	VOLUME	POIDS
ANTIROUILLE	1 000	1 000
DILUANT	250 - 350	150 - 200
VISCOSITE - AFNOR4 à 20 °C	26 - 31 secondes	
DUREE DE VIE EN POT	illimitée	



DILUANT


1.921.3205

Nitrocellulosique universel

APPLICATION

Equipement	<i>Traditionnel</i>	<i>Airless</i>	<i>Haute efficacité de transfert</i>
Buse du pistolet à gravité	1,6 - 1,8 mm	3,3 - 3,9 mm	1,6 - 1,8
Pression du pistolet (bars)	3 - 4	120 - 140	0,5 - 0,7
Nombre de couches		2	
Epaisseur conseillée		40 - 60 microns	





SECHAGE

SECHAGE A L'AIR (en fonction de l'épaisseur et de la température ambiante)

Temps d'attente entre les couches

5 - 10 minutes

Sec au toucher

30 - 60 minutes

Délai avant repeinture

60 minutes



FINITIONS

Bien qu'il s'agisse d'un produit monocouche, il peut être recouvert avec des laques synthétiques séchant à l'air pour une résistance et un brillant accrus.



DONNEES TECHNIQUES

Conditionnement

4 l et 20 l

Stockage

Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la chaleur.

Rendement théorique

6,7 m²/l de produit prêt à l'emploi, 50 microns d'épaisseur



SECURITE ET MANIPULATION

Ces produits sont destinés exclusivement à un usage professionnel, et ne doivent pas être utilisés à des fins autres que celles qui sont indiquées.

Les informations contenues dans cette fiche technique se fondent sur les connaissances scientifiques et techniques actuelles. Il relève de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que le produit est bien adapté à l'usage auquel il le destine.

Pour plus d'informations, merci de contacter :

PPG Industries France
10, rue Fulgence Bienvenüe
92238 Gennevilliers Cedex
France

Tél. : 01 41 47 21 22

Fax : 01 41 47 21 25

Pour les informations en matière d'hygiène et de sécurité, consulter la Fiche de données de sécurité qui est également disponible à l'adresse suivante : http://www.ppg.com/Maxmeyer_MSDS.

MaxMeyer et le logo MaxMeyer



MaxMeyer

sont des marques déposées de PPG Industries.

© 2008 PPG Industries. Tous droits réservés.