

# MASTIC GRIS 3300

# 1.835.3300

## MASTIC GRIS

Le mastic gris 3300 est un mastic à base de résines nitrosynthétiques facilement applicable à la spatule, facile à poncer, à faible absorption et de séchage rapide. Il est utilisé comme mastic de révision pour niveler de légères imperfections sur d'anciennes peintures.

## SUPPORTS

Tous les apprêts de la gamme MaxMeyer Car Refinish  
Anciennes peintures en bon état et poncées

*Important* : L'application directe sur tôle nue est déconseillée.

## PREPARATION

Nettoyer la surface avec de l'eau (de préférence chaude) et un détergent doux.  
Poncer les anciens fonds avec du papier P320-400. Laver avec le dégraissant anti silicone 3600.

Le produit est prêt à l'emploi.



## APPLICATION

2-3 couches

Epaisseur conseillée

100-200 microns

Epaisseur maximum

250-300 microns

*Important* : Pour accélérer le séchage, il est recommandé d'effectuer plusieurs applications en couches minces plutôt qu'une seule couche très épaisse.

## SECHAGE


AIR

Intervalle entre les couches

Ponçage

5-10 minutes  
après 1 à 3 heures





## PONCAGE

A L'EAU	P600-800
A SEC	P360-400

## SURPEINTURE

Toutes les laques de la gamme MaxMeyer Car Refinish range.



## DONNEES TECHNIQUES

Conditionnement	1 kg
Stockage	dans un endroit frais et sec, éloigné de toute source de chaleur



## SECURITE ET MANIPULATION

**Ces produits sont réservés à un usage professionnel** et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins que celles spécifiées. Les informations figurant sur cette fiche technique sont basées sur les connaissances techniques et scientifiques actuelles, l'utilisateur a la responsabilité de prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que le produit convient aux fins prévues.

Pour plus d'informations, contactez :

**PPG Industries France**  
**10 rue Fulgence Bienvenüe**  
**92238 Gennevilliers Cedex**  
**France**  
**Tél : 01 41 47 79 95**  
**Fax : 01 41 47 21 25**

Pour les informations sur la Santé et la Sécurité, se reporter à la fiche sur les données de sécurité, également disponible sur :

[http://www.ppg.com/Maxmeyer\\_MSDS](http://www.ppg.com/Maxmeyer_MSDS)

MaxMeyer et le logo MaxMeyer  **MaxMeyer** sont des marques déposées de PPG Industries.  
© 2006 PPG Industries. Tous droits réservés.