

# ACRYLON

# 1.832.4300

## MASTIC ACRYLIQUE - JAUNE

**Acrylon** est un mastic acrylique extra rapide, monocomposant. On l'utilise dans le cas de petites imperfections. Grâce à sa souplesse d'application, il peut être appliqué en couches très minces.

**Acrylon** est disponible en tube, ce qui facilite son utilisation et évite le dessèchement et le gaspillage.

## SUPPORTS

Mastics et apprêts  
Résines renforcées à la fibre de verre, gel-coat  
Anciens fonds en bon état et poncés

## PREPARATION

Nettoyer la surface avec de l'eau (de préférence chaude) et un détergent doux.  
Poncer les anciens fonds avec du papier P320-400. Laver avec le dégraissant anti silicone 3600.  
Le produit est prêt à l'emploi.



## APPLICATION

1 à 2 couches minces  
Epaisseur conseillée  
Epaisseur maximum

100-200 microns  
250-300 microns



## SECHAGE

AIR  
Intervalle entre les couches


20-30 mn à 20°C



## PONCAGE

A L'EAU                    P800-1000  
A SEC                        P400-500





## SURPEINTURE

Toutes les laques de la gamme MaxMeyer Car Refinish



## DONNEES TECHNIQUES

Conditionnement	tube de 180 g
Stockage	à conserver dans un endroit frais et sec, éloigné de toute source de chaleur



## SECURITE ET MANIPULATION

**Ces produits sont réservés à un usage professionnel** et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins que celles spécifiées. Les informations figurant sur cette fiche technique sont basées sur les connaissances techniques et scientifiques actuelles, l'utilisateur a la responsabilité de prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que le produit convient aux fins prévues.

Pour plus d'informations, contactez :  
**PPG Industries France**  
**10 rue Fulgence Bienvenüe**  
**92238 Gennevilliers Cedex**  
**France**  
**Tél : 01 41 47 79 95**  
**Fax : 01 41 47 21 25**

Pour les informations sur la Santé et la Sécurité, se référer à la fiche sur les données de sécurité, également disponible sur :  
[http://www.ppg.com/Maxmeyer\\_MSDS](http://www.ppg.com/Maxmeyer_MSDS)

MaxMeyer et le logo MaxMeyer  sont des marques déposées de PPG Industries.  
© 2006 PPG Industries. Tous droits réservés.