



Technical Data Sheet

POLISH SPP1001

Janvier 2009

Description du produit


SPP1001 Le produit de lustrage à sec a été spécialement formulé pour éliminer les rayures de ponçage, les inclusions de salissures et les marques en tourbillon des films de peinture de retouche.

PREPARATION DES TAMPONS DE LUSTRAGE

Les tampons doivent être conditionnés avant la première utilisation

Ceci se fait en :

- Ajoutant 5 ml de produit de lustrage sur le tampon
- En faisant rentrer le produit de lustrage dans le tampon, à petite vitesse
- En répétant ce processus jusqu'à ce que le tampon soit saturé



APPLICATION

Lustrer après les délais de mise en service recommandés dans la fiche technique appropriée.


Laisser le véhicule refroidir et le nouveau film de peinture durcir à cœur.

Par exemple, laisser le 2K sécher à l'air pendant environ 16 heures.

Après un cycle complet de cuisson, laisser refroidir

complètement pendant environ 1 heure après retrait du four.

Le lustrage est en général plus aisé s'il est réalisé dans les 48 heures suivant la mise en service.





Technical Data Sheet

SANTE ET SECURITE

Ces produits sont destinés exclusivement à un usage professionnel, et ne doivent pas être utilisés à des fins autres que celles qui sont indiquées. Les informations contenues dans cette fiche technique se fondent sur les connaissances scientifiques et techniques actuelles. Il relève de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que le produit est bien adapté à l'usage auquel il le destine.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

PPG Industries France
10, rue Fulgence Bienvenüe
92238 Gennevilliers Cedex
France

Tél. : 01 41 47 79 95
Fax : 01 41 47 21 25

