

FLEX 565

1.839.0565

MASTIC POLYESTER

Flex 565 est un mastic polyester à la spatule d'excellente qualité. Il est caractérisé par une grande rapidité de séchage. Il est facile à modeler, ne coule pas de la spatule et se ponce très rapidement.
Grâce à sa structure granulaire, **Flex 565** est adapté pour niveler les petites comme les grosses imperfections.

SUPPORTS

Tôle d'acier, dégraissée et poncée
Fibre de verre, gel-coat, poncés
Peintures en bon état, poncées (exclus thermoplastiques)

Important :


Ne pas appliquer sur Ecophos, peintures thermoplastiques ou sensibles aux solvants.
Sur ces types de peintures, ne pas déborder avec le mastic sur la couche de peinture environnante.

PREPARATION

Nettoyer la surface avec de l'eau (de préférence chaude) et détergent. Poncer les anciens fonds avec papier P60. Laver avec diluant antisilicone 3500.



	POIDS
FLEX 565	1000
DURCISSEUR	20
Temps d'utilisation (POT LIFE)	4 - 7 min.




Important :

Pendant la saison hivernale, pour un meilleur séchage, le rapport de catalyse sera porté à 3%.
Bien mélanger le durcisseur jusqu'à disparition de la couleur rouge.
Ne pas dépasser la dose de durcisseur préconisée, le peroxyde en excès pourrait faire virer la couleur de la laque de finition.

DURCISSEURS

2303

tube de 45 g. pour boîte



APPLICATIONS

1 ou plusieurs couches
Epaisseur conseillée
Epaisseur maximum

200-800 microns
1000 microns



SECHAGE

A L'AIR

	<u>à 10°C</u>	<u>à 20°C</u>
Intervalle entre les couches	10 min.	8 min.
Ponçage à sec	après 25 min.	après 15 min.

RAYONS INFRAROUGES

Ondes moyennes

10 minutes

Ondes courtes

5 minutes



PONCAGE

A SEC

Quand on l'utilise en retouches avec MS FILLER 4:1

Première couche

P 80

Seconde couche

P 120 + P 220

Zone adjacente

P 320 - 400

RECOUVRABLE AVEC

Tous les apprêts de la gamme MaxMeyer



DONNEES TECHNIQUES

Conditionnement

Boite de 0.750 lt (1,385 kg) durcisseur compris

Stockage

dans un endroit frais et sec éloigné de toute source de chaleur



NORMES D'HYGIENE ET SECURITE

Produit exclusivement à usage professionnel

Consulter la fiche de sécurité du produit.