

RACCORD

1.911.5410

DILUANT POUR RETOUCHES

Raccord est un diluant utilisé pour les opérations de retouches en dégradé, avec ou sans lustrage.

Il peut être utilisé avec le Duralit Car/Premium UHS Duralit pour les retouches avec les teintes opaques ou avec les vernis acryliques bi-composants de la gamme MaxMeyer pour les retouches avec les teintes bicouches.

Raccord est particulièrement indiqué pour les petites interventions d'exécutions rapides puisqu'il permet de fondre les brouillards sur les bords de la retouche.

MODE D'UTILISATION

TEINTES OPAQUES - SANS LUSTRAGE FINAL AVEC PATE ABRASIVE

Isoler la zone endommagée avec un des apprêts 2K de la gamme MaxMeyer Car Refinish.

Poncer selon les indications de l'apprêt utilisé (voir fiche technique relative), élargir sur la zone de la laque originale avec Scotch Brite Gris.

Essuyer soigneusement avec un chiffon anti-poussière.

Appliquer 2 couches de laque sur la zone traitée avec l'apprêt, en débordant de quelques centimètres.

Ajouter le diluant RACCORD au produit restant dans le pistolet (100%), et appliquer jusqu'à couverture de la zone traitée avec Scotch Brite.

Reprendre la zone entière en appliquant seulement le diluant pour raccords.

Il est conseillé d'appliquer de l'extérieur vers l'intérieur, de la zone à retoucher, en réduisant l'angle du jet et la pression. Après séchage complet, il est possible de lustrer avec MAXIGLASS ou MAXIGLASS PROF, si nécessaire.

TEINTES OPAQUES - AVEC LUSTRAGE FINAL AVEC LA PATE ABRASIVE

Isoler la zone endommagée avec un des apprêts 2K de la gamme MaxMeyer Car Refinish.

Poncer selon les indications de l'apprêt utilisé (Voir Fiche techn. relative), élargir sur la zone de la laque originale avec Scotch Brite Gris.

Essuyer soigneusement avec un chiffon antipoussière.

Appliquer 2 couches de laque sur la zone traitée avec l'apprêt, en débordant de quelques centimètres.


Ajouter le diluant RACCORD au produit restant dans le pistolet (100%), et appliquer le reste à l'intérieur de la zone traitée avec Scotch Brite.


Diluer ultérieurement le produit restant avec le diluant RACCORD (100%) en répétant l'opération comme au point précédent en élargissant de quelques centimètres.

Reprendre la zone entière, en appliquant seulement le diluant RACCORD.

Il est conseillé d'appliquer de l'extérieur vers l'intérieur de la zone à retoucher en réduisant la largeur du jet et la pression.

Après séchage complet de la laque, lustrer avec la pâte abrasive à l'eau et Polish MAXIGLASS ou MAXIGLASS PROF.





DONNEES TECHNIQUES

Conditionnement	1 et 5 lt.
Stockage	dans un endroit frais et sec, éloigné de toutes sources de chaleur



NORMES D'HYGIENE ET SECURITE

Produit exclusivement à usage professionnel.
Consulter la fiche de sécurité n. 607.