

AGENTS TEXTURANTS

1.975.5500/5501

GRAINS FINS (1.975.5500) - GROS GRAINS (1.975.5501)

Les agents texturants donnent un effet texturé lorsqu'ils sont mélangés à UHS Duralit Extra et aux vernis UHS .

PROPORTIONS DE MELANGE

UHS DURALIT EXTRA	Finition	Additif Grains fins 5500	Additif Gros grains 5501	Durcisseur HS	Diluant pour additif
Grains fins	2 volumes	3 volumes		1 volume	2 volumes
Gros grains	2 volumes		1,5 volume	1 volume	2 volumes



UTILISATION

Appliquer à l'aide d'un pistolet à gravité (buse de 1,6 - 1,8 mm).
Consulter également la fiche technique du produit concerné.

Pour les finitions bicouches, des agents texturants peuvent être ajoutés soit à la sous-couche, soit à la finition. **Ne pas ajouter d'agents texturants aux deux couches.**

Les agents texturants réduisent l'opacité et modifient légèrement la teinte.



DONNEES TECHNIQUES

Conditionnement 1 litre
Stockage Conserver dans un endroit tempéré et sec, à l'abri de la chaleur (15/20°C)



INFORMATIONS RELATIVES AUX COV

La limite européenne pour ce produit (catégorie de produit : IIB.e), dans sa forme prête à l'emploi, est au maximum de 840 g/l de COV.

La teneur en COV de ce produit, dans sa forme prête à l'emploi, est au maximum de 840 g/l. Selon le mode d'utilisation choisi, la teneur en COV réelle de ce produit, dans sa forme prête à l'emploi, peut être inférieure à celle qui est précisée par la directive européenne.

SECURITE ET MANIPULATION

Ces produits sont réservés aux professionnels, et ne doivent pas être utilisés à des fins autres que celles qui sont indiquées. Les informations contenues dans cette fiche technique se fondent sur les connaissances scientifiques et techniques actuelles. Il relève de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que le produit est bien adapté à l'usage auquel il le destine.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

PPG Industries France / Division MaxMeyer

10, rue Fulgence Bienvenüe

92238 Gennevilliers cedex

Tél: 01 41 47 21 24

Fax: 01 41 47 21 25



Pour les informations en matière de santé et de sécurité, consulter la Fiche de données de sécurité qui est également disponible à l'adresse suivante : <http://www.maxmeyer.com>

