




Stopper 0565 1.839.0565

ENDUIT POLYESTER

Stopper 0565 est un enduit polyester de haute qualité. Son temps de séchage est extrêmement court. Facile à modeler, il ne goute pas et peut être poncé rapidement. Grâce à sa structure granulaire, **Stopper 0565** convient aussi bien aux petites réparations qu'aux couches plus épaisses.



SUPPORTS


Métal nu propre, dégraissé et poncé
Fibre de verre, gelcoat, poncée
Peinture en bon état, poncée (sauf produits thermoplastiques)

Important :


Ne pas appliquer sur des peintures thermoplastiques ou trop sensibles au solvant.
Sur ces types de peinture, le masticage ne doit pas dépasser les limites de la peinture

PREPARATION

Nettoyez la surface à l'eau (si possible chaude) et au détergent. Poncez le support peint au papier P60. Lavez le support au Dégraissant 3600.



	POIDS
STOPPER 0565	100
DURCISSEUR	2 % en poids
DUREE DE VIE EN POT	4 - 7 minutes à 20°C



Important :

En hiver, modifiez la proportion de mélange à 3 % pour améliorer le temps de séchage. Mélangez bien le durcisseur jusqu'à faire disparaître la couleur rouge caractéristique. Pour éviter la décoloration de l'émail, ne dépassez pas la quantité de durcisseur recommandée.

DURCISSEURS

SHA305 Tube de 50 g par bidon

APPLICATION

Une ou plusieurs couches
Épaisseur recommandée
Épaisseur maximale


200-800 microns
1 mm





Stopper 0565 1.839.0565

SECHAGE



SECHAGE A L'AIR

Intervalle entre les couches

Ponçage à sec possible

SECHAGE IR

Onde moyennes


Ondes courtes

10 minutes à 10 °C
après 25 minutes à 10 °C

8 - 7 minutes à 20°C
après 15 minutes à 20 °C

10 minutes

5 minutes



PONCAGE



PONCAGE A SEC

Pour des réparations locales avec MS FILLER 4020

première couche

deuxième couche

abords

P 80

P 120 + P 220

P 320 - 400

SURPEINTURE AVEC APPRETS

Tous les apprêts de la gamme MaxMeyer Car Refinish.

DONNEES TECHNIQUES



Conditionnement

Stockage

Bidon de 0,75 l (1,385 kg) avec durcisseur

Conservation dans un endroit sec et frais, à l'abri de la chaleur

SECURITE ET MANIPULATION



Produits réservés à un usage professionnel qui ne doivent en aucun cas être utilisés à d'autres fins que celles spécifiées.

Les informations contenues dans cette FDS sont basées sur les connaissances scientifiques et techniques actuelles. Il en va de la responsabilité de l'utilisateur de prendre les mesures nécessaires pour garantir l'adéquation du produit avec l'utilisation qui en est faite.

Pour en savoir plus sur les informations liées à la santé et à la sécurité, reportez-vous à la fiche de données de sécurité disponible sur : www.maxmeyer.com

Pour plus d'informations, contactez :

PPG Industries France. Division MaxMeyer, 10 rue Fulgence Bienvenüe, 92238 GENNEVILLIERS CEDEX. Tél : 92238 GENNEVILLIERS CEDEX Fax : 01449 773495

MaxMeyer et le MaxMeyer sont des marques déposées de PPG Industries.

© 2011 PPG Industries. Tous droits réservés.