


NUOVO ABF MS

1.164.0100

NUOVO LEGANTE MEDIO SOLIDO ABF MS

Lo Smalto DG Nuovo ABF MS si pone in continuità con la tradizione ABF Max Meyer. È semplice da usare e garantisce eccellenti risultati in termini di brillantezza e aspetto.



SUPPORTI

Ogni tipo di Primer 2k della linea Max Meyer. Può essere applicato su supporti carteggiati oppure "Bagnato su Bagnato"

PREPARAZIONE

Su Primer 2K carteggiare con P400
Carteggiare vecchie finiture con P320-360. Sgrassare con Sgrassante Antisilicone 3600.



	Volume
NUOVO ABF MS	3
CATALIZZATORE	1
DILUENTE	0,75
VISCOSITA' - DIN4, 20°C	18"-23"
VITA UTILE	2h



Importante:

Non applicare Nuovo ABF MS su termoplastica o finiture sensibili al solvente.

CATALIZZATORI - DILUENTI

CATALIZZATORE 3240	ABF MS Catalizzatore Lento
CATALIZZATORE 3250	ABF MS Catalizzatore STD
DILUENTI 3210	Diluyente Lento
3220	Diluyente Standard
3230	Diluyente Veloce

APPLICAZIONE

Ugello

Convenzionale

Airmix



Ugello

mm 1.4-1.7

Pressione

3-4 bars

Intervallo fra le mani

5 min 20°C

Numero di mani

2


Spessore suggerito

40-60 microns

Spessore massimo

70 microns





ESSICCAZIONE

Intervallo fra le mani	3-5min
Fuori polvere	10-15 min
Secco al tatto	4-5 ore
Completamente essiccato 20°C	12 ore
Completamente essiccato 60°C	30 min

RIVERNICIATURA

Riverniciabile dopo:
24 ore a 20°C (carteggiare con P400)
30 min a 60°C (carteggiare con P400)



CARTEGGIATURA

A SECCO	P400
A UMIDO	Non consigliabile



DATI TECNICI

Lattaggio	5l
Conservazione	Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore
Resa Teorica	11 sqm/l di prodotto pronto all'uso, Spessore 50 microns



SALUTE E SICUREZZA

Questi prodotti sono destinati al solo uso professionale
e non devono essere utilizzati per scopi diversi da quelli specificati
Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica si basano
sulle attuali conoscenze scientifiche e tecnologiche, ed è pertanto
responsabilità dell'utente prendere le necessarie precauzioni affinché
il prodotto venga utilizzato ai soli fini consentiti

Per maggiori informazione contattare:
PPG ITALIA SALES & SERVICES
Via A. De Gasperi 17/19-20020 Lainate (MI)
Tel: 02931792.1
Fax: 02931792.52

Per dettagli in materia di salute e sicurezza fare sempre
riferimento alla Scheda di Sicurezza, disponibile sul sito:
http://www.ppg.com/Maxmeyer_MSDS

MaxMeyer e il logo MaxMeyer  sono marchi registrati PPG.
© 2006 PPG Industries. Tutti i diritti riservati.