

ANTIRUGGINE ASI

4.812.5106/5107

4.812.5106 (nero) - 4.812.5107 (rosso Magirus)

Antiruggine sintetica semilucida con buone prestazioni anticorrosive.
Utilizzabile a mano unica per chassis e autotelai.

SUPPORTI

Lamiera sgrassata, carteggiata, fosfatata, sabbiata.
Ghisa.

PREPARAZIONE

Pulire accuratamente il supporto.
In presenza di calamina e per ottenere migliori prestazioni è consigliabile carteggiare o sabbiare



	VOLUME	PESO
ANTIRUGGINE ASI	1000	1000
DILUENTE	150-250	100-150
VISCOSITA' - DIN4, 20°C	20-25"	
POT LIFE	illimitato	





DILUENTI

1.921.3205	Nitro universale
1.921.1205	Nitro senza aromatici
1.911.1226	Sintetico
1.911.1023	Sintetico lento

APPLICAZIONE

Attrezzatura	<i>Tradizionale</i>	<i>Airless</i>
Ugello pistola	mm 1.4-1.8	0.11-0.13 inches
Pressione	3-4 atm	120-140
Numero mani	2-3	1-2
Spessore consigliato	40-60 micron	





ESSICCAZIONE

AD ARIA (in funzione dello spessore e della temperatura ambiente)

Intervallo tra le mani


5-10 minuti

Manipolabilità

60-90 minuti

Riverniciabile dopo

60 minuti



FINITURE

Pur essendo un prodotto a mano unica, può essere riverniciato con gli smalti sintetici ad aria, al fine di aumentare la resistenza e la brillantezza.



DATI TECNICI

Confezione

4 l. 20 l.

Stoccaggio

conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore

Resa teorica

6,3 mq/l di miscela pronta all'uso, spessore 50 micron



NORME DI IGIENE E SICUREZZA

Prodotto per esclusivo uso professionale.

Consultare le schede di sicurezza n. 101-102.