


# NEOPHOS 2:1

1.814.1000/1100

## WASH PRIMER 2:1 - 1000 ROSSO - 1100 GRIGIO

Neophos è un wash primer pigmentato con ottima adesione su diversi supporti. Neophos garantisce un'ottima copertura ed è particolarmente consigliato per applicazioni su grandi superfici.



## SUPPORTI

Lamiera grezza priva di calamina, sgrassata, carteggiata, fosfatata.  
Lamiera zincata.  
Alluminio e leghe leggere preventivamente sgrassate e carteggiate.  
Vecchie verniciature in buone condizioni, carteggiate.

## PREPARAZIONE

Pulire accuratamente il supporto.  
In presenza di calamina, carteggiare o sabbare.



	VOLUME	PESO
NEOPHOS	1000	1000
CATALIZZATORE	500	400
DILUENTE	200-400	150-300
VISCOSITA' - DIN4, 20°C	16-18"	
POT LIFE	12 ore	






## CATALIZZATORI - DILUENTI

CATALIZZATORE	1.944.1001	
DILUENTI	1.921.3205	Normale
	1.921.1205	Senza aromatici
	1.934.3207	Lento

## APPLICAZIONE

Attrezzatura	<i>Tradizionale</i>
Ugello pistola	1.6-1.8 mm
Pressione bar	3-4
Numero mani	1-2
Spessore consigliato	20-30 micron





## ESSICCAZIONE

AD ARIA

Intervallo tra le mani

Applicazione del fondo

Tempo massimo di essiccazione

5 minuti

dopo 60-90 minuti

96 ore

## RIVERNICIATURA

Possibile fino a 96 ore dall'applicazione senza carteggiatura.

## CARTEGGIATURA

Sconsigliata.

Se necessario, carteggiare a secco.

## FINITURE

Fondi poliuretanci o acrilici

Smalti poliuretanci, acrilici 2K

Smalti rapida essiccazione.



## DATI TECNICI

Confezione

Neophos rosso 1.814.1000: 3 l. 12 l.

Neophos grigio 1.814.1100: 1 l. 3 l. 12 l.

Stoccaggio

conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore

Resa teorica

8 mq/l di miscela pronta all'uso, spessore 20 micron



## NORME DI IGIENE E SICUREZZA

Prodotto per esclusivo uso professionale.

Consultare la scheda di sicurezza n. 105.