


FONDO DURALIT ABF

4.856.3204

FONDO POLIURETANICO - BIANCO

Fondo poliuretano 2K con elevato potere isolante.
Può essere usato sia in ciclo secco su secco sia in ciclo senza carteggiatura.
Il Fondo Duralit ABF è inoltre tinteggiabile fino al 20% a volume con gli smalti Duralit ABF e Duralit Car.



SUPPORTI

Neophos.
Stucchi e fondi poliestere.
Fondi e primer epossidici
Vetroresina e gel-coat.
Vecchie verniciature in buone condizioni, carteggiate.

PREPARAZIONE

Pulire la superficie. Carteggiare le vecchie verniciature con carta abrasiva P280-320.
Lavare con diluente antisiliconico 3500.



	VOLUME		PESO	
FONDO DURALIT ABF	1000	1000	1000	1000
CATALIZZATORE 1.956.3235	330	-	190	-
CATALIZZATORE 1.959.3280	-	600	-	350
DILUENTE	250-350	0-100	150-200	0-50
VISCOSITA' - DIN4 20°C			15-18"	
POT LIFE			120'	



Importante :

l'utilizzo del catalizzatore 3280 viene consigliato solo per cicli senza carteggiatura, per migliorare l'assorbimento dei fumi e le resistenze meccaniche.



CATALIZZATORI - DILUENTI

CATALIZZATORI	1.956.3235	Normale
	1.959.3280	Extra
DILUENTI	1.911.4310	Normale
	1.911.4320	Lento
	1.911.4305	Rapido

APPLICAZIONE

Attrezzatura	<i>Tradizionale</i>	<i>Airless</i>
Ugello pistola	mm 1.6-1.8	0.13-0.15 inches
Pressione bar	3-3.5	120-140
Numero mani		2-3
Spessore consigliato	50-100 micron	





ESSICCAZIONE

AD ARIA (in funzione dello spessore e della temperatura ambiente)

Intervallo tra le mani

10 minuti

Fuori polvere


10 minuti

Carteggiabile

dopo 2-3 ore

A FORNO

20-30 min.50-60°C



RIVERNICIATURA

Possibile fino a 8 ore dall'applicazione senza carteggiatura (cicli non sanding).



CARTEGGIATURA

A SECCO


P320-400

A UMIDO

P800

FINITURE

Duralit ABF, Duralit Car, Maxicar HS.



DATI TECNICI

Confezione

2.5 l.

Stoccaggio

conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore

Resa teorica

7.5 mq/l di miscela pronta all'uso, spessore 50 micron



NORME DI IGIENE E SICUREZZA

Prodotto per esclusivo uso professionale.

Consultare la scheda di sicurezza n. 211.