

# MAXOLOID

s. 217 - extra  
s. 222 - opaco  
s. 241 - lucido

## SMALTO NITROSINTETICO

Maxoloid è uno smalto nitrocellulosico modificato con resine alchidiche o acriliche. E' dotato di rapida essiccazione ed elevata durezza superficiale.

## SUPPORTI

Antiruggini nitro o sintetiche.

## PREPARAZIONE

Consultare la scheda tecnica del fondo utilizzato.

	VOLUME
MAXOLOID	1000
DILUENTE	800-1000
VISCOSITA' - DIN4, 20°C	18-22"
POT LIFE	illimitato



## DILUENTI



1.921.3205 Nitro  
1.921.1205 Nitro senza aromatici

## APPLICAZIONE

Attrezzatura  
Ugello pistola  
Pressione bar  
Numero di mani  
Spessore consigliato

Tradizionale  
mm 1.6-1.8  
3-4  
2-3  
35-45 micron





## ESSICCAZIONE

AD ARIA (in funzione dello spessore e della temperatura ambiente)

Intervallo tra le mani

5-10 minuti

Fuori polvere


5-10 minuti

Manipolabilità

20-40 minuti

Indurimento

16-24 ore



## DATI TECNICI

Confezione

0.750 l. 3 l. 20 l.

Stoccaggio

conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore

Resa teorica

3.7-5 mq/l di miscela pronta all'uso, spessore 30 micron



## NORME DI IGIENE E SICUREZZA

Prodotto per esclusivo uso professionale.

Consultare le schede di sicurezza n. 381-1, 381-2, 381-3, 381-8, 387, 387a.