

ANTIRUGGINE SINTETICA EXTRA AI FOSFATI + SMALTO R.E. SERIE 146

Supporti : per il trattamento prima dell'applicazione vedi allegato

Lamiera bianca - Lamiera nera - Lamiera sabbiata -
Vecchie verniciature sintetiche e nitro, verniciature originali e 2K

Tipi di Veicolo

Telai - Mezzi cantiere - Macchine agricole - Mezzi speciali

numeri
strati

2

Colore

Pastello

CARATTERISTICHE

velocità * * *

protezione * *

estetica * *

1° STRATO	codici	miscelazione a volume	essiccazione a 20°C	carteggiatura a secco
Antiruggine Sint. Extra ai fosfati				
Verde	4.812.3101)	1000	Maneggiabilità: 40 - 60 minuti	
Giallo	4.812.3142)			
Bianco	4.812.3243)			
Nero	4.812.3339)		Riverniciabilità: 60 minuti	
Diluyente Rapido	1.921.3205]			
Diluyente Rapido senza aromatici	1.921.1205]	250 - 400		
Diluyente Lento	1.911.1226]			

2° STRATO	codici	miscelazione a volume	essiccazione a 20°C	carteggiatura a secco
Smalto RE Serie 148				
Tinte Pronte	Serie 146	1000	Maneggiabilità: 3 - 4 ore	
Diluyente Rapido	1.921.3205)	200 - 400	Indurimento : 2 - 3 giorni	
Diluyente Rapido senza aromatici	1.921.1205)		Riverniciabilità: entro le 4 ore oppure	
Diluyente Normale	1.911.1226)		attendere almeno 7 gg	
Diluyente Lento	1.911.1023)			

Per maggiori informazioni consultare le seguenti schede tecniche:

PRODOTTO	SCHEDA N.
Antiruggine sintetica Extra ai fosfati	201
Serie 146	337