

ANTIRUGGINE SINTETICA EXTRA + SMALTO RAPIDA ESSICCAZIONE SERIE 146

Supporti : per il trattamento prima dell'applicazione vedi alle

Lamiera bianca - Lamiera nera - Lamiera sabbiata -
Vecchie verniciature sintetiche e nitro, verniciature originali, vecchie verniciature 2K

Tipi di Veicolo

Telai - Mezzi cantiere - Macchine agricole - Mezzi speciali

numeri strati **2**

Colore Pastello

CARATTERISTICHE

velocità * * *
protezione * *
estetica * *

1° STRATO	codici	miscelazione a volume	essiccazione a 20°C	carteggiatura a secco
Antiruggine Sintetica Extra Rossa Grigio Bianco	4.812.2001) 4.812.2961) 4.812.2126)	1000	Maneggiabilità: 30 - 60 minuti Riverniciabilità: 60 minuti	
Diluyente Rapido	1.921.3205)			
Diluyente Rapido senza aromatici	1.921.1205)	250 - 350		
Diluyente Lento	1.911.1226)			

2° STRATO	codici	miscelazione a volume	essiccazione a 20°C	carteggiatura a secco
Smalto RE Serie 146 Tinte Pronte	Serie 146	1000	Maneggiabilità: 3 - 4 ore Indurimento: 2 - 3 giorni Riverniciabilità: entro 4 ore oppure attendere almeno 7 gg.	
Diluyente Rapido	1.921.3205)			
Diluyente Rapido senza aromatici	1.921.1205)	200 - 400		
Diluyente Normale	1.911.1226)			
Diluyente Lento	1.911.1023)			

Per maggiori informazioni consultare le seguenti schede tecniche :

PRODOTTO	SCHEDA N.
Antiruggine sintetica Extra Serie 146	200 337