


FONDO POLIURETANICO 2K 1.856.6601/4

FONDO POLIURETANICO - BIANCO (6601) - GRIGIO CHIARO (6604)

Fondi 2K-Poliuretanicci sviluppati per ottenere un'alto spessore del film secco su grandi superfici. Possono essere utilizzati sia nei cicli con carteggiatura che senza carteggiatura. In aggiunta a questi fondi può essere impiegato un colorante concentrato nero 1.170.9990 che consente di ottenere un'ampia scala di grigi ideale per ottimizzare l'utilizzo dello smalto ABF UHS.



SUPPORTI

Neophos.
Fondi e stucchi Poliesteri.
Fillers e fondi epossidici.
Fibre di vetro e gel-coat.
Vecchie verniciature in buone condizioni appositamente carteggiate.

PREPARAZIONE

Pulire la superficie. Carteggiare la vecchia verniciatura con carta abrasiva P280-320 .
Lavare con diluente antisilicone 3600.



	VOLUME	PESO
FONDO DURALIT ABF	7	950
CATALIZZATORE	1	100
DILUENTE	1	85
VISCOSITA' - DIN4 20°C	25-35"	
VITA UTILE a 20°C	120'	




CATALIZZATORI - DILUENTI

CATALIZZATORE	1.959.6240	Standard
DILUENTE	1.934.3220	Standard

APPLICAZIONI

Attrezzatura	<i>HVLP / Compliant</i>	<i>Airless</i>
Ugello Aerografo	mm 1.6-1.8	0.13-0.15 inches
Pressione pistola in bar	2 bar	120-140
Numero di mani	2-3	
Spessore del film secco	50-100 microns	





ESSICCAZIONE

A TEMPERATURA AMBIENTE (dipende dagli spessori e dalla temperatura dell'ambiente)	
Appassimento tra le mani	10 minuti
Fuoripolvere	10 minuti
Carteggiabile	dopo 2-3 ore
In forno	20-30 min. a 50-60°C



RIVERNICIABILITA'

Possibile entro 8 ore in cicli senza carteggiatura.




CARTEGGIATURA

A SECCO	P320-400
A UMIDO	P800


FINITURA

ABF UHS



DATI TECNICI

Formato	5 Lt
Stoccaggio	Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore.
Resa teorica	7.5 mq/lit di miscela pronta all'uso, spessore 50 micron.



2004/42/IIIB
(c) (540) 540

INFORMAZIONI IN MATERIA DI COV

Il contenuto massimo di COV ai sensi della normativa UE per il prodotto (categoria: IIB.c) nella forma pronta all'uso è pari a 540g/litro. Il contenuto effettivo di COV nel prodotto pronto all'uso è inferiore a 540g/litro.

La Direttiva 2004/42/CE è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 27 Marzo 2006, n.161.



SICUREZZA E MANIPOLAZIONE

Questi prodotti sono destinati esclusivamente all'uso professionale e non devono essere utilizzati per usi diversi da quelli raccomandati.

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono basate sulle attuali conoscenze tecnico-scientifiche e sarà responsabilità dell'utilizzatore compiere tutto quanto necessario ad assicurare l'idoneità del prodotto all'uso per cui si intende utilizzarlo.

Per ulteriori informazioni, contattare:

PPG ITALIA SALES & SERVICES

Via A. De Gasperi 17/19

20020 Lainate (MI)

Tel: 02931792.1


Fax: 02931792.52

Le informazioni in materia di salute e sicurezza si possono trovare nelle Schede Tecniche di Sicurezza all'indirizzo:

http://www.ppg.com/Maxmeyer_MSDS

MaxMeyer e il logo MaxMeyer  sono marchi registrati PPG..

©2006 PPG Industries. Tutti i diritti riservati..



MULTIGREY CARD

	GREY 1.856.6604	WHITE 1.856.6601	BLACK PASTE 1.170.9990
M1	-	100	-
M3	100	-	-
M5	99,5	-	0,5
M6	97,5	-	2,5
M7	88,5	-	11,5

Questi prodotti sono destinati esclusivamente all'uso professionale.