

ANTIROMBO

4.061.0061/0062

FINITURA SPECIALE NERO - SPRAY (0061) - PENNELLO (0062)

Questo prodotto è un protettore monocomponente non sovraverniciabile a effetto buccia d'arancia.

Non contiene catrame.

Per la riparazione di pannelli inferiori della carrozzeria, delle parti interne del cofano o del portabagagli e di tutte le altre aree non visibili della carrozzeria.

Il prodotto si applica con una pistola speciale Schutz o con il pennello.

SUPPORTI

Lamiera nuda

Parti di ricambio

Tutti gli smalti e gli stucchi della serie Car Refinish di MaxMeyer.

PREPARAZIONE

Il prodotto è pronto all'uso. Agitare bene prima di applicarlo.

Se necessario, diluire con il 2-3% di diluente alla nitro 1.921.3205 o di diluente inodore 1.921.1205.

APPLICAZIONE

SPRAY - 4.061.0061

Impostazione aerografo

Pressione

Distanza dalla superficie

Numero di mani

Intervallo tra le mani

Spessore consigliato

Pistola Schutz

4-5 atm

25-30 cm

1 - 2


5 minuti

300-500 micron

PENNELLO - 4.061.0062

Spessore consigliato

300-500 micron



ESSICCAZIONE

ESSICCAZIONE ALL'ARIA

fuori polvere


secco al tatto



Completamente essiccato

30-45 minuti

5-6 ore

24 ore






DATI TECNICI

Dimensioni confezione spray, codice 4.061.0061 4 e 20 Lt
pennello, codice 4.061.0062 4 Lt

Stoccaggio conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore

Resa teorica 4,0 m²/l di prodotto pronto all'uso con 100 micron di spessore
66% in peso - 48% in volume (con il pennello)



2004/42/II B
(e) (840) 840

INFORMAZIONI IN MATERIA DI COV

Il contenuto massimo di COV ai sensi della normativa UE per il prodotto (categoria: IIB.e) nella forma pronta all'uso è pari a 840g/litro. Il contenuto effettivo di COV nel prodotto pronto all'uso è inferiore a 840g/litro.

La Direttiva 2004/42/CE è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 27 Marzo 2006, n.161.



SICUREZZA E MANIPOLAZIONE

Questi prodotti sono destinati esclusivamente all'uso professionale e non devono essere utilizzati per usi diversi da quelli raccomandati. Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono basate sulle attuali conoscenze tecnico-scientifiche e sarà responsabilità dell'utilizzatore compiere tutto quanto necessario ad assicurare l'idoneità del prodotto all'uso per cui si intende utilizzarlo.

Per ulteriori informazioni, contattare:

PPG ITALIA SALES & SERVICES

Via A. De Gasperi 17/19

20020 Lainate (MI)

Tel: 02931792.1

Fax: 02931792.52

Le informazioni in materia di salute e sicurezza si possono trovare nelle Schede Tecniche di Sicurezza all'indirizzo:

http://www.ppg.com/Maxmeyer_MSDS